

EKOKAT AQUA WP – 2C FE

Emulsion Polymer-Based, Full Elastic, Two-Component Mortar Additive For Waterproofing (Component B)



Описание

Представляет собой эмульсионно-полимерный, двухкомпонентный, гидроизоляционный раствор, содержащий химические добавки, повышающие производительность продукта, имеющий капиллярный эффект, который эффективен при поверхностных водах, используется как для внутреннего, так и для внешнего применения. Соответствует стандартам TS EN 14891 / Апрель 2013

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	В компонент: Белый раствор
Соотношение смеси	20 кг порошок / 10 кг раствор
Температура применения	+5 oC - +35 oC arası
Вреда ожидания между слоями	5-6 час
Время полного застывания	21 день
Токсичность	Не токсичен
* Указанные значения действительны при температуре + 23 ° C и относительной влажности 50%. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.	

СФЕРА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт может быть использован во всех санузлах, террасах, балконах, ванных комнатах и туалетах, фундаментах, перегородках, подпорных стенах, резервуарах для воды. Безопасное применение во внутренних и внешних помещениях, как горизонтально, так и вертикально на бетонах, растворах на цементной основе и стяжках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простое приготовление и использование. Приемлемое время работы. Не скользит на вертикальных поверхностях. Обладает высокими адгезионными свойствами. Устойчив к циклу замораживания-оттаивания. Наносить кистью или шпателем. Благодаря своей кристаллизации обеспечивает полную гидроизоляцию, заполняя капиллярные пустоты. Защищает бетон и арматуру от коррозии.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом процесса изоляции поверхность должна быть очищена от посторонних предметов и смочена. Повреждения поверхности необходимо исправить EKOKAT REPAIR THN. Поверхность необходимо смочить водой за день до процедуры, наносить на влажную поверхность. 20 кг гидроизоляционного раствора EKOKAT AQUA WP-2C FE медленно вливают в 10 литров жидкого компонента воды, затем смешивают низкоскоростным смесителем до получения однородной смеси. Повторить смешивание через 5 минут. Углом помещения необходимо придать овальную форму. Наносится в 3 слоя на предварительно увлажненную поверхность щеткой или шпателем. Каждый слой наносить перпендикулярно друг другу. Если первый слой достаточно застыл, не потеряв при этом влажность и не начав процесс кристаллизации, наносится второй слой. Это время составляет 5-6 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Процедура занимает 20-25 минут. Не наносить при температуре выше + 35 ° C или ниже + 5 ° C. Не использовать и не покрывать обработанную поверхность минимум 3-7 дней. Данные значения действительны для температуры поверхности и среды 23 oC. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP – 2C FE

Emulsion Polymer-Based, Full Elastic, Two-Component Mortar Additive For Waterproofing (Component B)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не предусмотрено для применения на металлических, деревянных, ДСП поверхностях. Не подвергать поверхность негативному давлению воды. Хранить вдали от прямых солнечных лучей.

Стандарты

Соответствует стандартам TS EN 14891 / Апрель 2013 Представляет собой гидроизолирующий цементный жидкий продукт с высокой способностью заполнения трещин, устойчив к воздействию хлорированной воды. TİP: CM, КЛАСС: OP

УПАКОВКА

- Компонент: 20 кг крфв-мешок А Компонент
- Компонент: 10 кг пластиковый бидон В Компонент

ИНСТРУМЕНТЫ

Щетка, шпатель, миксер

Хранение и срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более двух паллет друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический пасп

- | | |
|---------------------|---------|
| ■■■■ EK 5002.010.30 | 🔩 Серый |
| ■■■■ EK 5002.020.30 | 🔩 белый |