

EKOKAT PERTHERM PLR



Описание

Эта продукция используется для приклеивания теплоизоляционных плиток, которые содержат цемент, специальные минеральные и полистирольные продукты, повышающие производительность химических добавок (EPS, XPS, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА).
Соответствует стандарту TS EN 998 / Июль 2011.

Технические Условия

Внешний Вид	Серого Цвета
Соотношение Смеси	6-6.5 л воды /25 кг
Потребление	4 – 5 кг/м2 (в зависимости от применения)
Температурный Диапазон Применения	Между +5 оС и +35 оС
Время Использования	40-60 минут
Срок Годность Тары	3 часа
Токсичность	Не токсичен
Прочность Сцепления	>1 N/мм ²
Прочность На Изгиб	2 N/ мм ² Min.
Прочность На Сжатие	6 N/ мм ² Мин.
Поглощение Воды	≤ 0.40 кг/м2 дк05 W2
Срок Полного Замораживания	7 дней

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° С и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Сфера Применения

Эта продукция изготовлена из полистирола жесткой пены (EPS, XPS) и каменной ваты, которые могут быть использованы во всех областях внутренней и внешней части здания и эластичной поверхности.

Преимущество

Легко подготавливается и наносится. Обеспечит соответствующее рабочее время. При вертикальном применении не скользит. Имеет высокую прочность сцепления. Устойчив к смене циклов таяния и замораживания.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PERTHERM PLR

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом применения, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. 25 кг продукция EKOKAT PERTHERM PLR 6 – 6.5 л (%24-26) должна быть потихоньку опустошена в воду и перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси. После выдерживания в течение 5-10 минут, продолжать перемешивать в течение ещё 1-2 минут. Штукатурка должна быть нанесена стального шпателя толщиной минимум 2 мм. Штукатурная сетка как минимум 10 см должна быть установлена друг на друге. Штукатурная сетка, находящаяся в угловом профиле, балке окон и дверей должна быть перевернута как минимум на 20 см. Второй слой штукатурки наносится после высыхания первого слоя. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 2-3 часов. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5оС и выше 35оС градусов. Этот процесс не должен быть осуществлён при влажной и жаркой погоде. Обработанная поверхность должны быть защищена от дождя, мороза и прямого солнечного луча в течение 24 часов.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок (PE Укрепление)
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■ EK 3002.010.25

✍ СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

