


# **EKOKAT FLEX - S2 ADH**

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic



#### Описание

Двухкомпонентный клейкий раствор, состоящий из цемента предназначен для укладки керамической плитки. Содержит специальные химические добавки, повышающие эксплуатационные качества. Свойство сползания уменьшено. Период выжидания в открытом виде увеличен.

Соответствует стандарту TS EN 12004, C2TE S2.

С: На основе цемента, 2: Имеет высокое эксплуатационное качество, Т: Свойство сползания уменьшено, Е: Срок выжидания в открытом виде уменьшено, S2: Высокоэластичен.

#### Сфера Применения

Этот клейкий раствор используется при укладке керамической плитки во влажных местах таких, как в термальных бассейнах и банях, где температура периодически меняется. Также этот клейкий раствор используется на террасах, в ландшафтных дизайнах садов, на поверхности пола, стены, керамики, гранита, мрамора и натурального камня. Помимо этого, используется в тех местах, где существуют пешеходные движения и осуществляется грузовая перевозка.

## Преимущества

Подготавливается и наносится легко и просто. Быстросхватывающийся. Имеет высокую способность схватывания. Устойчив к замораживанию и размораживанию.

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Внешний Вид	1.Компонент – Серый Порошок
Соотношение раствора	2. Компонент: Белая Жидкость
Расход	25 кг порошка / 7 кг жидкость
Температура применения	4-5 кг/м
Сползание	+5°С и +30°С
Срок годности тары	≤ 0.5mm
Начальная прочность схватывания	4 часа
Прочность схватывания после погружения в воду	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Date: 02.03.2017 Revision: 00









# **EKOKAT FLEX - S2 ADH**

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic

Прочность схватывания  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ смачивания в теплой воде

 $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Эластичность  $\geq$  5 mm S2 Термостойкость

 $-40~^{0}C + 80~^{0}C$ Воспламеняемость

Срок для прохождения по

поверхности

A2 s 1 d0

по истечении 3 часов Открытие для движения транспорта

Поверхнось должна быть увлажнена, если её температура составляет выше +25оС градусов.

#### Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и других остатков строительного материала. 25 килограммовая продукция EKOKAT FLEX - S2 ADH, предназначенная для укладки керамики и плитки потихоньку добавляется 7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляет с помощью смесителя низкой скорости. Раствор, доведённый до однородной массы, должен быть выдержан в течении 5 минут и перемешан ещё 1 минуту. Перед осуществлением процесса, смесь снова должна быть перемешана. Процесс укладки осуществляется в течении 20-25 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5 °C, выше +35 °C градусов.

#### **Упаковка**

25 килограммовый армированный крафт мешок.

На одном поддоне находится 64 мешка (110х110 см).

Пластиковая канистра на 7 кг.

#### Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Date: 02.03.2017 Revision: 00







<sup>\*</sup> Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.



# **EKOKAT FLEX - S2 ADH**

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

EK 1007.010.25

🌽 Серый

EK 1007.020.25

🧷 белый

**Date:** 02.03.2017 **Revision:** 00





