

EKOKAT FLEX – AIRCORN ADH

Клейкий раствор для кладки газобетона



Описание

Однокомпонентный клейкий раствор, состоящий на бетонной основе, предназначен для кладки газобетонных блоков.

Сфера Применения

Клей, состоящий из цемента, предназначен для кладки газобетонных блоков, прессованных кирпичей и пемз, различных размеров.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко и просто. Быстросхватывающийся. Имеет высокую прочность схватывания. Устойчив к замораживанию и размораживанию.

Технические характеристики

Внешний вид	Белого и серого цвета
Соотношение раствора	6-7 л воды /25 кг
Расход	3-4 кг/м ²
Температура применения	+5 °C и +35 °C
Срок применения	40-50 минут
Срок образования корки	60 минут
Срок полного высыхания	21 день
Токсичность	Не токсичен
Прочность схватывания	>0.5 N/мм ²
Сползание	< 0.5 мм

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.
Поверхность должна быть увлажнена, если её температура составляет выше +25oC градусов.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FLEX – AIRCORN ADH

Клейкий раствор для кладки газобетона

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. 25 килограммовая продукция EKOKAT AIRCON - ADH добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы требуется выдержать в течении 5-10 минут. Перед использованием перемешивается ещё один раз. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. Газобетонные блоки должны быть увлажнены перед осуществлением процесса. В том числе раствор требуется защищать вдали от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Поверхность требуется увлажнить, если её поверхность составляет выше +25 °C.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок
На одном поддоне 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EK 1008.010.25

 серый