

## EKOKAT PLASTER EXTO - H

Штукатурка На Цементной Основе Для Внешнего Фасада (Ручная )



### Описание

Эластичная газобетонная штукатурка, содержащая цемент, специальные минеральные частицы, химические добавки усиливающие эффективность работы и высокую производительность волокна армированного.

Соответствует стандарту TS EN 998-1/2010..

### Сфера Применения

Эта продукция используется во всех наружных местах здания. Также используется при штукатурке бетонов, кирпича, пемзы, газобетонных блоков, брикетов и потолков.

### Преимущества

Легко и быстро наносится с помощью специальной машины. Во время работы обеспечит удобство в применении. Имеет высокую прочность сцепления. При вертикальном применении не скользит. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от изменений температуры. Процесс нанесения осуществляется в виде одного слоя вместо грубой и тонкой штукатурки.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	Серого и Белого Цвета
Соотношение Смеси	5-5.5 л воды /25 кг
Расход	12 - 13 кг/м <sup>2</sup> ( для толщины 1 см)
Температура Нанесения	Между +5 °C +35 °C градусов
Капиллярное Всасывание Воды	0.3 кг/м <sup>2</sup> .h0.5 ( W1)
Невоспламеняемость	Класс A1
Прочность На Сжатие	> 3.5 N/мм <sup>2</sup> ( CS III )
Плотность Сухой Строительной Смеси	1550 ± 100 кг/м <sup>3</sup>
Прочность На Изгиб	> 1 N/мм <sup>2</sup>
Проницаемость Водяного Пара	25 μ

\* Поверхность требуется увлажнить, если при нанесении строительного раствора температура будет выше +25 °C.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# ЕКOKAT PLASTER EXTO - Н

## Штукатурка На Цементной Основе Для Внешнего Фасада (Ручная)

### Инструкции По Использованию

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. Поверхность должна быть твердой и сухой. Газобетонные блоки за 3 дня до осуществления процесса должны быть отштукатурены путём вспрыскивания. На полированные бетонные поверхности и гладкие бетонные поверхности применяется штукатурка, которая перемешивается по пропорции 1/3 со строительным материалом ЕKOKAT CONCRETE ADD - А . Процесс начнётся после высыхания поверхности. 25 кг продукция ЕKOKAT PLASTER EXTO - Н, в среднем с 5 – 5.5 л воды должна быть потихоньку перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси.

После выдерживания в течении 5 минут, продолжать перемешивать ещё 1-2 минуты. Продукция с помощью шпателя из нержавеющей стали наносится на поверхность одним слоем толщиной 1 -2 см. Если потребуется толщина побольше, в этом случае после того, как высохнет первый слой, вы сможете осуществить подобный процесс, но теперь толщиной 2-3 см. После высыхания первого слоя, сверху наносится второй слой штукатурки. Далее поверхность выравнивается. После завершения этого процесса и достижения определённой твёрдости, поверхность под штукатурку протирается с помощью влажной губки, в результате чего получается требуемая поверхность. После завершения процесса, для получения гипса, поверхность в течение 7 дней в определённых промежутках должна быть намочена. Строительный раствор ЕKOKAT PLASTER EXTO- Н, после осуществления процесса штукатурки на внешнем фасаде должен продержаться на поверхности как минимум 28 дней. Процесс не следует осуществлять при температуре ниже +5°C и 35°C выше градусов. Также этот процесс нельзя осуществлять при жаркой и/или влажной погоде, а также на поверхностях, которые в течение 24 часов были заморожены и разморожены.

**Примечание:** В приготовленный раствор нельзя добавлять известь, цемент, гипс, песок и другие инородные материалы.

### Упаковка

25 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются в термоусадочной машине

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

### Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более двух поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ ЕК 7002.010.25

 серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

