

EKOKAT PLASTER EXTO - M

Штукатурка На Цементной Основе Для Внешнего Фасада (Машинная)



Описание

Эластичная штукатурка, содержащая цемент, специальные минеральные частицы, химические добавки усиливающие эффективность работы и высокую производительность волокна армированного.

Соответствует стандарту TS EN 998-1/2010.

Сфера Применения

Эта продукция используется во всех наружных местах здания. Также используется при штукатурке бетонов, кирпича, пемзы, газобетонных блоков, брикетов и потолков.

Преимущества

Легко и быстро наносится с помощью специальной машины. Во время работы обеспечит удобство в применении. Имеет высокую прочность сцепления. При вертикальном применении скользит. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от изменений температуры. Процесс нанесения осуществляется в виде одного слоя вместо грубой и тонкой штукатурки.

Технические Условия

Внешний Вид	Серого и Белого Цвета
Соотношение Смеси	5.5-6 л воды /25 кг
Расход	12 - 13 кг/м2 (для толщины 1 см)
Температура Нанесения	Между +5 °C +35 °C градусов
Капиллярное Всасывание Воды	0.3 кг/м2 .h0.5 (W1)
Невоспламеняемость	Класс A1
Прочность На Сжатие	> 3.5 N/мм2 (CS III)
Плотность Сухой Строительной Смеси	1550 ± 100 кг/м2
Прочность На Изгиб	> 1 N/мм2
Проницаемость Водяного Пара	25

* Поверхность требуется увлажнить, если при нанесении строительного раствора температура будет выше +25 °C.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКOKAT PLASTER EXTO - M

Штукатурка На Цементной Основе Для Внешнего Фасада (Машинная)

Инструкции По Использованию

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. Поверхность должна быть твердой и сухой. Газобетонные блоки за 3 дня до осуществления процесса должны быть отштукатурены путём вспрыскивания. На полированные бетонные поверхности и гладкие бетонные поверхности применяется штукатурка, которая перемешивается по пропорции 1/3 со строительным материалом ЕKOKAT CONCRETE ADD - А. Процесс начнётся после высыхания поверхности. 25 кг продукция ЕKOKAT PLASTER EXTO - M, в среднем с 5.5 – 6 л воды должна быть потихоньку перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси.

После выдерживания в течение 5 минут, продолжать перемешивать ещё 1-2 минуты. Продукция с помощью шпателя из нержавеющей стали наносится на поверхность одним слоем толщиной 1 -2 см. Если потребуется толщина побольше, в этом случае после того, как высохнет первый слой, вы сможете осуществить подобный процесс, но теперь толщиной 2-3 см. После высыхания первого слоя, сверху наносится второй слой штукатурки. Далее поверхность выравнивается. После завершения этого процесса и после достижения определённой твёрдости, поверхность под штукатурку протирается с помощью влажной губки, в результате чего получается желаемая поверхность. После завершения процесса, для получения гипса, поверхность в течение 7 дней в определённых промежутках должна быть намочена. Строительный раствор ЕKOKAT PLASTER EXTO – M, после осуществления процесса штукатурки на внешний фасад должен простоять на поверхности как минимум 28 дней. Процесс не следует осуществлять при температуре ниже +5°C и 35°C выше градусов. Также этот процесс нельзя осуществлять жаркую и/или влажную погоду и на поверхностях, которые в течение 24 часов были заморожены и разморожены.

Примечание: В приготовленный раствор нельзя добавлять известь, цемент, гипс, песок и другие инородные материалы.

Упаковка

25 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются в термоусадочной машине

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более двух поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ ЕК 7003.010.25

 серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

