


EKOKAT REPAIR THN

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ИЗ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ



ОПИСАНИЕ

Это высокопроизводительный ремонтный раствор из мелких частиц на цементной основе, содержащий в себе армированное волокно, частицы минеральных наполнителей и химические добавки, повышающие эксплуатационные характеристики продукта.

Соответствует стандарту TS EN 1504 – 3 / Nisan 2008.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Порошок серого цвета
Размер частиц	< 0.6 мм
Пропорции смешивания	5.5 – 6 л воды / 25 кг порошка
Расход материала	Для толщины в 1мм - 1.8 кг/м ²
Температура применения	Между +5 °C и +35 °C
Время применения	40-60 мин
Время образование корочки	30 мин
Время полного затвердевания	21 день
Токсичность	Не токсичен
Адгезия к бетону	≥ 1.0 N/мм ² (EN 1542)
Прочность на сжатие	≥ 15.0 N/мм ² (28 дней) (EN 12808-3)
Прочности на изгиб	≥ 4.0 N/мм ² (28 дней) (EN 12808-3)
Капиллярное всасывание воды	≤ 0.5 кг/м ² h ^{0.5} (EN 13057)
Сползание	> 0.5 мм
Внешний вид	A1 (EN 13501-1)

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Время работы сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКОВАТ REPAIR THN

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ИЗ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в ремонте железобетонных зданий, зданий из чистого бетона, сборного бетона и газобетона, в ремонте и штукатурки поверхностей, в ремонте поврежденных поверхностей перед облицовкой таких материалов, как керамическая и фаянсовая плитки, в ремонте и штукатурке стен, углов и потолков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Не сложен в приготовлении. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Обеспечивает соответствующее время работы. Обладает повышенной адгезией. Устойчив к воздействию воды и мороза. Не подвергается воздействию перепадов температуры.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть чистой и хорошо очищенной от остатков (масла, грязи и ржавчины), предотвращающих адгезию. Поверхность, которая будет ремонтироваться, должна быть смочена большим количеством воды за несколько часов до применения. Во время применения раствора поверхность должна быть матовой без стоячих луж. В раствор ЕКОВАТ REPAIR THN, 25 кг, медленно вливается 5.5-6 л (%22-24) чистой воды и смешивается до однородной смеси с помощью мешалки или шпателя на низкой скорости (400-600 оборотов в минуту). Выждав 3-5 минут, снова перемешивается в течение 1-2 минут. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 3х часов. Не рекомендуется использовать раствор, который покрылся корочкой или срок применения которого истек. Раствор должен быть использован при заданной температуре применения и защищен от прямого солнечного света, ветра и мороза. Приготовленный раствор наносится шпателем в виде слоя толщиной 1-5 мм. После того, как раствор впитает в себя воду, необходимо сбрызнуть сверху водой и придать желаемую форму с помощью стального или деревянного шпателя. После применения раствора поверхность должна быть защищена от испарения-плесени с помощью специальных отверждаемых материалов или покрытием влажным мешком со сроком от 24 часов до 48 часов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

TS EN 1504-3 / R2

УПАКОВКА

Бумажные - крафт мешки по 25 кг. (С добавкой PE). На 1 поддоне (110x110 см) 64 сжатых мешка.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастерок, ручной миксер

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com





EKOKAT REPAIR THN

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ИЗ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 4001.010.25  Серый

■■■■ EK 4001.020.25  белый

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

