

EKOKAT CURE - PRF

Смесь для выдерживания бетона на парафиновой основе



Описание

Это жидкая смесь для выдерживания на основе парафиновой эмульсии. Не сложен в приготовлении. Предотвращает быструю потерю воды в бетоне.

Сфера применения

Применяется на вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностях, бетонных полях, аэродромах, бетонных дорогах, бетонных каналах и желобах. Используется в бетоне после процесса отверждения любого вида бетона и поверхностей.

Преимущества

Не сложен в приготовлении. Уменьшает усадочные трещины на поверхности, образованные вследствие быстрого высыхания. В отличие от других методов является более эффективным и экономичным в применении орошения и других подобных методов выдерживания. Обеспечивает более уплотненную поверхность и предотвращает образование пыли.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний вид	Серый порошок
Расход материала	6-7 кг/м ²
Температура применения	между +5 °C и +35 °C
Открытие для пользования	Сверху наступать: 24 часа
Интенсивное движение	48 часов
Токсичность	Не токсичный
Прочность на сжатие	80-85 N/mm ² (28 дней)
Сопротивление истиранию	7.8 см ³ / 50 см ² (Метод Бёме)
* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Время сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.	

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT CURE - PRF

Смесь для выдерживания бетона на парафиновой основе

Инструкции по применению

Применяется после проведения процесса отверждения бетона и поверхности, схватывания до тех пор, пока бетонная поверхность не примет форму, испарения воды на бетонной поверхности и сразу же после снятия форм и до образования швов. Перед применением смесь необходимо хорошенько взболтать. Для того, чтобы не повредить бетону при нанесении кистью или валиком, необходимо, чтобы схватывание бетона было в достаточной степени. При применении в виде распыления смесь напыляют на поверхность тонким слоем равномерной толщины. Для того, чтобы обеспечить эффективное выдерживание на открытом и ветренном воздухе, необходимо после нанесения первого слоя через 6 часов нанести второй слой. После выполнения выдерживания на открытом воздухе необходимо в течении 2-3 часов защищать бетонную поверхность от таких внешних факторов, как снег и дождь. После выполнения процесса выдерживания для последующей стадии обработки необходимо очистить бетонную поверхность от остатков смеси выдерживания. Можно очистить от остатков смеси щеткой, предварительно смочив поверхность горячей водой.

Упаковка

Пластиковый бидон 30 кг.

Бочка 200 кг.

Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте закрытой оригинальной упаковке, не более 2 вёдер друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Защищать от солнца и мороза.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В связи с тем, что смесь выдерживания является раздражающим веществом, в случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

█ █ █ █ EK 1040.020.30

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

