

EKOKAT FLOOR - WP

Гидроизоляционное Покрытие Полос На Террасе (Стяжка)

ОПИСАНИЕ

Это лёгкая изолирующая стяжка, на цементной основе, которая обеспечивает гидроизоляцию, на балконе, террасе и других местах наносится в ручную или с помощью машины. Также обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Цвет	Серый
Вес Сухой Массы	500 ± 70 кг/м³
Прочность На Сжатие	C5 (TS EN 13813)
Прочность На Изгиб	F2 (TS EN 13813)
Невоспламеняемость	A1
Процесс Перемешивания	5 минут перемешивания-2 минуты выдержки -2 минуты перемешивания
Время Использования	2 часа
Период Трудоспособности	20 минут
Период Высыхания	4-6 дней
Толщина Нанесения	30 мм - 70 мм
Необходимый период открытия дороги	для мин. 2 дня (время может продлиться в зависимости от погодных условий)

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта продукция используется на террасах, балконах, ванных комнатах и туалетах для того, чтобы предоставить гидроизоляцию, звукоизоляцию и теплоизоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Водоотталкивающий. Обеспечивает гидроизоляцию.

Обеспечивает Звукоизоляцию и Теплоизоляцию.

Лёгкий

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FLOOR - WP

Гидроизоляционное Покрытие Полос На Террасе (Стяжка)

Практическая и быстрая возможность применения.

Подходит для ручных и машинных применений

Невоспламеняемость класса A1

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температура окружающей среды от +5 ° C до + 35 ° C.

Эту продукцию не стоит использовать при очень влажной или жаркой погоде.

Не используйте при ветреной погоде и прямых солнечных лучах.

Нельзя использовать на поверхностях, которые в течение 24 часов были подвержены замерзанию и таянию.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию, поверхность должна быть твердой и сухой.

35 килограммовый мешок ЕКОКАТ (для гидроизоляционного покрытия полов) должен быть перемешан в смесителе низкой скорости с 15-17 л воды. Приготовленный строительный раствор наносится путём распыления. При ручном нанесении, процесс перемешивания с помощью смесителя низкой скорости должен быть осуществлён в соответствии с определённым временем. Нанесение осуществляется с помощью стального шпателя.

В зависимости от климатических условий, поверхность, после завершения процесса должна быть увлажнена утром и вечером в течении 3 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Строительный раствор ЕКОКАТ (для гидроизоляционного покрытия полов) как один материал он не является гидроизоляционным материалом. Поэтому до или после нанесения строительного раствора ЕКОКАТ (для гидроизоляционного покрытия полов), наносится двухкомпонентная гидроизоляция ЕКОКАТ DRYSEAL FLEX, только после чего вы достигнете необходимого результата. В строительный раствор нельзя добавлять инородные тела. Каждый мешок должен быть использован полностью. Также требуется обратить внимание на указанное содержание воды. После завершения процесса, все инструменты тщательно должны быть вымыты водой. Эти значения действительны для 20°C градусной температуры поверхности и окружающей среды.

УПАКОВКА

35 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются в термоусадочной машине.

РАСХОД

Для 1 см стяжки 8 кг/м2

ИНСТРУМЕНТЫ

Машина для стяжки, смеситель низкой скорости, шаблон, стальной шпатель

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FLOOR - WP

Гидроизоляционное Покрытие Полос На Террасе (Стяжка)

ПОВЕРХНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Необработанный Бетон, Бетон, Бетон на цементной основе.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 1 год с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

ГРАНИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

На металлическую и деревянную поверхность не следует осуществлять прямое нанесение. Нельзя применять на поверхностях гипса. .

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

S22: Не вдыхайте пыль

S26: В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S29: Не выливайте в канализацию.

S24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.

S37/39: Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и средства для защиты глаз / лица. S46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Показать упаковку или этикетку

Фразы Риска

R7/8: Раздражает кожу и систему органов дыхания.

R41: Риск серьезного повреждения глаз

R43: Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 9004.010.25

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

