

ايكوكات بريمر انتوس

أساس سيليكوني للواجهات الداخلية

الوصف

أساس مائي صباغي باهت اللون بأساس مستحلب أكريليكي يحتوي على السيليكون قابل للتطبيق تحت الدهان وكافة مواد تلييس الجدران الداخلية.

الخصائص

يقلل درجة امتصاص السطح وبالتالي يقلل استهلاك الدهان ومواد التلييس الأخرى التي ستطبق على السطح. يساعد في تقوية درجة التصاق المواد على السطح. لا يحتوي على السولفانت/المذيب.

المواصفات الفنية

البنية	بأساس مستحلب أكريليكي
اللون	شفاف
التمديد	ماء
كمية الاستهلاك	0.100 لتر / متر مربع تبعا لخشونة ودرجة الامتصاص في السطح
مدة الجفاف	6 ساعات من أجل الدهان أو التلييس
حرارة التطبيق	بين 5 و 35+ درجة مئوية
* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة 23+ مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.	

مجالات الاستخدام

يستخدم كأساس دهان بأساس مستحلب في السطوح ذات المسامات التي درجة امتصاصها عالية مثل الساتان والجص والألواح والمعجون.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام. يؤمن درجة التصاق عالية للسطوح البيتونية والملبسة. مقاوم للماء والتجمد. لا يتأثر بالاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوم لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام ايكوكات ريبير - باست. يجب خلط الأساس جيدا قبل الاستخدام. يتم تمديد الأساس بنسبة 15 - 20% بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق على شكل طبقة واحدة باستخدام فرشاة أو رول أو فرد رش. يجب الانتظار لمدة 6 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التلييس. يجب أن لا تنزل درجة حرارة السطح عن 5+ درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة المقبلة. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل

أدوات التطبيق

رول، فرشاة

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 20 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعيواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

اريخ 02.03.2017: مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب



ايكوكات برير انتو- S أساس سيليكوني للواجهات الداخلية

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

□ EC 412K.001.20

□ أبيض □

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

