

ايكوكات فوفا بول روبة تعبئة لفرافات سيراميك الأحواض



الوصف

روبة تعبئة للفرافات بين السيراميك والبورسلان عالي الأداء بأساس إسمنتي مرنة تحتوي على ركام معدني بحبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج للاستخدام في أحواض الماء والمنقعات.
 متوافقة مع المعيار : TS EN 13888, CG2W,
 CG: روبة تعبئة بأساس إسمنتي، 2 : أداء عالي، W : امتصاص ماء قليل

المواصفات الفنية

المظهر	مسحوق أبيض اللون وألوان المجموعة أ و ب و ج *
نسبة الخلط	6 - 6,5 لتر ماء / 20 كغم
كمية الاستهلاك	0.5 - 1,0 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة العمل	35 - 40 دقيقة
مدة التجمد التام	21 يوم
مدة الجاهزية للاستخدام	24 ساعة
السمية	غير سامة
مقاومة الانحناء	3.5 نيوتن / ملم مربع
مقاومة الضغط	15 نيوتن / ملم مربع
مقاومة التآكل	1000 ملم مكعب
الانكماش	2 ملم / م
الامتصاص للماء	2 غ في الدقيقة 30 - 5 غ في الدقيقة 240

* ألوان المجموعة أ : رمادي فاتح، رمادي، سكري فاتح، سكري، كريم، عاجي، زهري فاتح، وردي، بني فاتح
 ألوان المجموعة ب : رمادي غامق، سكري غامق، قرنفلي، زهري غامق، بني، أخضر فاتح، أزرق فاتح
 ألوان المجموعة ج : أسود، بني، أخضر، أزرق، أرجواني

مجالات الاستخدام

تستخدم لتعبئة الفراغات التي تصل عرضها 2 - 10 ملم بين قطع السيراميك والبورسلان وسيراميك الفرانيت وفسيفساء الزجاج داخل وخارج كافة أنواع الأبنية في التطبيقات الأفقية والشافولية.

المزايا

سهلة التحضير والتطبيق، مقاومة للتآكل والاصفرار، لا تتشقق وتعطي سطح ناعم. تتيح مدة عمل كافية. لا تسيل في التطبيقات الشاقولية، تتميز بخاصية التصاق عالية. لا تحك سطوح المينا، تتميز بخاصية التصاق عالية، تؤمن التصاق ممتاز على أحرف السيراميك دون أي تشقق.

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
 تركيا



ايكوكات فوغا بول روبة تعبئة لفرغات سيراميك الأحواض

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من البقايا التي تعيق الالتصاق. نقوم بتفريغ 20 كغم من الروبة فوق 6-6.5 لتر من الماء ببطء وخلط المزيج في خلاط بطني الدوران (400 - 600 دورة / الدقيقة) حتى نحصل على مزيج متجانس وبعدها نتوقف عن الخلط لمدة 5 دقائق لإراحة المزيج ثم نعيد الخلط قبل التطبيق. نقوم بتوزيع الروبة على السيراميك وتعبئة الفراغات باستخدام مجرفة من الكاوتشوك. يتم قشط الروبة الزائدة بحركة قطرية مائلة. ننتظر حتى تصبح الروبة مقاومة للضغط بالإصبع ثم نقوم بتنظيف السطح بالكامل بواسطة إسفنجة رطبة. يجب تأمين الرطوبة اللازمة للروبة لا تمام عملية الإماهة. نقوم بتنظيف بقايا الروبة على سطح السيراميك باستخدام إسفنجة ميلل ونعطي الشكل الأخير للفواصل بين السيراميك.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 20 كغم
تحتوي الطبلية الواحدة (110 × 110 سم) على 80 كيس مغلف بالشرنك

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضربها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 2003.020.20	أبيض
████ EK 2003.120.20	A غروب
████ EK 2003.220.20	B غروب
████ EK 2003.320.20	C غروب