

ايكوكات ديكو أكريل – 2M طينة تليس ملونة جاهزة ديكورية بأساس أكريليك (طينة متوسطة الخشونة)



الوصف

طينة تليس ملونة جاهزة متوسطة الخشونة مرنة عالية الأداء بأساس مستحلب أكريليك تحتوي على السيليكون قابلة للاستخدام في الداخل والخارج وقادرة على تغطية خطوط التليس بالشكل والسماكة التي تشكها.
متوافقة مع المعيار TS 7847

الميزات

تغطي خطوط التليس في السطح بالسماكة والشكل التي تشكها. تتيح تنفس الأبنية بفضل نفاذيتها للبخر. لا تتأثر من الظروف الجوية القاسية حيث أنها لا تنفخ ولا تتشقق ولا تغير من لونها. لا تضر بالإنسان والبيئة كونها بأساس مائي.

المواصفات الفنية

البنية	بأساس مستحلب أكريليك
اللون	أبيض، ألوان بطاقة الألوان ايكوكات كولر
الخشونة	2 ملم
الامتصاص للماء	< 0,5 كغم / سم مربع h ^{0,5}
كمية الاستهلاك	2 - 2,5 كغم / متر مربع تبعا لخشونة السطح وقدرة الامتصاص فيها
معدل الحموضة pH	8 - 9
مدة الجفاف	12 ساعة
الجفاف التام	48 ساعة
اللمعان	G3 (باهت)
سماكة الطبقة الفيلمية الجافة	E5
حجم الحبيبات	S4 (سميك جدا)
سرعة نقل بخار الماء	V2
سرعة نقل الماء	W3
خاصية بناء الشقوق	A0
النفاذية لثاني أكسيد الكربون	C0
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا



ايكوكات ديكو أكريل – 2M طينة تلييس ملونة جاهزة ديكورية بأساس أكريليك (طينة متوسطة الخشونة)

مجالات الاستخدام

طينة تلييس ملونة جاهزة ديكورية تستخدم كطبقة أخيرة في الواجهات الخارجية وأنظمة العزل الحراري في الواجهات الخارجية للأبنية.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. جاهزة للاستخدام. تؤمن التصاق عالي للبيتون والسطوح المليسة. مقاومة للماء والجليد. لا تتأثر من الاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد. يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الصناعية بشكل جيد. عند التطبيق فوق السطوح المطلية بالمواد المعدنية يجب ترك السطح يجف لمدة 28 يوم على الأقل. عند الحاجة يتم ترميم السطوح التي بحاجة للترميم بواسطة طينة ايكو باست اكستو – TCK. يجب طلاء السطوح التي سيتم دهنها بمادة ايكوكات برير اكستو – S. ينصح بأن يكون الأساس بنفس لون طينة التلييس. يجب خلط ايكوكات ديكو أكريل – 2M جيدا قبل التطبيق. يتم تطبيق الطينة على السطح بسماكة متجانسة على السطح باستخدام مجرفة معدنية أو بلاستيكية. يجب أن تكون سماكة التطبيق حسب أحجار النقس الأكبر. يتم الحصول على النقس المطلوب بواسطة حركات دائرية باستخدام مجرفة معدنية أو بلاستيكية. لا يتم التطبيق مطلقا على السطوح المبللة أو الرطبة. يجب أن تكون حرارة السطح والوسط على الأقل +5 درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة القادمة. يجب عدم التطبيق في درجات الحرارة العالية أو تحت أشعة الشمس المباشرة أو في حال كان يتوقع هطول أمطار أو هبوب رياح. يجب استخدام الأشرطة الورقية أو عدم التوقف عن العمل في السطوح المتبقية في حال كان السطح كبيرا أو كان هناك استراحة عمل. يجب غسل أدوات التطبيق فورا بالماء بعد الانتهاء من التطبيق.

أدوات التطبيق

مجرفة معدنية، مجرفة بلاستيكية، رول جلد

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 25 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث يوضع ثلاث دلو فوق بعضها البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش لليشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EC 302K.001.25

أبيض