

ايكوكات ديكو أكريل – 3M طينة تلييس ملونة جاهزة ديكورية بأساس أكريليك (طينة خشنة)



الوصف

طينة تلييس ملونة جاهزة خشنة مرنة عالية الأداء بأساس مستحلب أكريليك تحتوي على السيليكون قابلة للاستخدام في الداخل والخارج وقادرة على تغطية خطوط التلييس بالشكل والسمكة التي تشكلها. متوافقة مع المعيار TS 7847

الميزات

تغطي خطوط التلييس في السطح بالسمكة والشكل التي تشكلها. تتيح تنفس الأبنية بفضل نفاذيتها للبخر. لا تتأثر من الظروف الجوية القاسية حيث أنها لا تنفخ ولا تنشق ولا تغير من لونها. لا تضر بالإنسان والبيئة كونها بأساس مائي.

المواصفات الفنية

البنية	أساس مستحلب أكريليك
اللون	أبيض، ألوان بطاقة الألوان ايكوكات كولر
الخشونة	3ملم
الامتصاص للماء	< 0,5 كغم / سم مربع $h^{0,5}$
كمية الاستهلاك	3 - 3,5 كغم / متر مربع تبعا لخشونة السطح وقدرة الامتصاص فيها
معدل الحموضة pH	8 - 9
مدة الجفاف	12 ساعة
الجفاف التام	48 ساعة
اللمعان	G3 (باهت)
سمكة الطبقة الفيلمية الجافة	E5
حجم الحبيبات	4S (سميك جدا)
سرعة نقل بخار الماء	V2
سرعة نقل الماء	W3
خاصية بناء الشقوق	A0
النفاذية لثاني أكسيد الكربون	C0
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50% المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.	

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات ديكو اكريل - 3M
طينة تليس ملونة جاهزة ديكورية بأساس اكريليك (طينة خشنة)

مجالات الاستخدام

طينة تلييس ملونة جاهزة ديكورية تستخدم كطبقة أخيرة في الواجهات الخارجية وأنظمة العزل الحراري في الواجهات الخارجية للأبنية.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. جاهزة للاستخدام. تؤمن التصاق عالي للبيتون والسطوح المليسة. مقاومة للماء والجليد. لا تتأثر من الاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأساخ والزيوت وما شابه من مواد. يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الصناعية بشكل جيد. عند التطبيق فوق السطوح المطلية بالمواد المعدنية يجب ترك السطح يجف لمدة 28 يوم على الأقل. عند الحاجة يتم ترميم السطوح التي بحاجة للترميم بواسطة طينة إيكو باست اكستو - TCK. يجب طلاء السطوح التي سيتم دهنها بمادة إيكوكات بريريم اكستو - S. يوضح بأن يكون الأساس ينفس لون طينة التليس. يجب خلط إيكوكات ديكو أكريل -3M جيدا قبل التطبيق. يتم تطبيق الطينة على السطح بسماكة متجانسة على السطح باستخدام مجرفة معدنية أو بلاستيكية. يجب أن تكون سماكة التطبيق حسب أحجار النفس الأكبر. يتم الحصول على النفس المطلوب بواسطة حركات دائرية باستخدام مجرفة معدنية أو بلاستيكية. لا يتم التطبيق مطلقا على السطوح المبللة أو الرطبة. يجب أن تكون حرارة السطح والوسط على الأقل +5 درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة القادمة. يجب عدم التطبيق في درجات الحرارة العالية أو تحت أشعة الشمس المباشرة أو في حال كان يتوقع هطول أمطار أو هبوب رياح. يجب استخدام الأشرطة الورقية أو عدم التوقف عن العمل في السطوح المتبقية في حال كان السطح كبيرا أو كان هناك استراحة عمل. يجب غسل أدوات التطبيق فورا بالماء بعد الانتهاء من التطبيق.

أدوات التطبيق

مجرفة معدنية، مجرفة بلاستيكية، رول جلد

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 25 كغم

التخزين ومدة الصلاحية


تُخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث يوضع ثلاث دلو فوق بعضها البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضرارها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

 EC 303K.001.25

أبيض

اريخ 02.03.2017:مر اجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

