

**الوصف**

دهان مائي سيليكوني باهت سيليكوني طبقة أخيرة للجدران الداخلية بأساس مستحلب أكريلكي

الخصائص

يمتلك قدرة عالية على التغطية والالتصاق، قابل لللمحى بفضل مادة السيليكون التي يحتويها. يعطي السطوح مظهر باهت وديكوري. لا يحتوي على السولفانات/المذيب. يمدد بالماء، مقاوم لتشكل العفن والفتور. لا يضر بصحة الإنسان والبيئة بسبب كونه دهان مائي.

المواصفات الفنية

بأساس مستحلب أكريلكي

الطبيعة

أبيض، ألوان بطاقة ألوان إيكوكات

اللون

TS EN 13300

المعيار

صنف 2

مقاومة الفرك وهو طري

صنف 1 (5 متر مربع / ل)

قدرة التغطية

S1 (ناعم)

حجم الحبيبات

G3 (باهت)

اللمعان

K1 (مقاوم للعفن)

مقاومة العفن

بالماء

0,12 لتر / متر مربع تبعاً لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)

التمدد

ساعتين من أجل دهن الطبقة الثانية

كمية الاستهلاك

24 ساعة

مدة الجفاف

الجفاف الكامل

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

أدوات التطبيق

رول، فرشاة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة 23+ منوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصير في الحرارات العليا وتطول في الحرارات الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الداخلية لكافة أنواع الأبنية فوق التلبيس الإسمنتي والبيتون والألواح الإسمنتية والتلبيس بالجص وبلوكات الجص وجدران الألواح الجصبية والقماش الزجاجي وورق الجدران والدهان القديم.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنح التصاق عالي للسطح البيتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجليد. لا يتآثر بالاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

تاريخ: 02.03.2017 | مراجعة: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60





يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المنتفخة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطح الاصطناعية، يجب ترك السطح 28 يوم لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة، يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام ايكوكات ريبير - باست. يجب دهن السطح أولاً بأساس ايكوكات بريمر INT. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار، يجب خلط الأساس قبل الاستخدام، يتم تهديد الأساس بنسبة 15 - 20% بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق على شكل طبقتين باستخدام فرشاة أو رول، يجب الانتظار لمدة 2 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التثبيس. يجب أن لا تنزل درجة حرارة الجو و السطح عن +5 درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة المقبلاة. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل.

العواوة

دلو بلاستيكي وزن 2.5 لتر و 7.5 لتر و 15 لتر

التخزين و مدة الصلاحية

تخزن بعوائتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثالث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

التحذيرات

S2 : احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25 : تحذف تمسك المنتج بالعين.

S26 : أغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء وراجع الطبيب عند التماس بالعين.

S28 : أغسل المنطقة المصابة فوراً بكمية كافية من الماء عند تمسك المنتج بالجلد.

S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.

S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب تخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استماراة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالتصانع والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود ل التاريخ تحريرها. تحفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EC 102L.001.15

أبيض

02.03.2017: مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / Izmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

