


**ايوكات انترا طوان (سقف)
دهان أسفف داخليّة**
الوصف

دهان أسفف داخليّة أبيض ديكوري باهت بأساس مستحلب أكريليكى

الخصائص

يمتلك قدرة عالية على التغطية والالتصاق، لا ينفع ولا يتشقق. لا يحتوي على السولفات/المذيب، يمدد بالماء، مقاوم لتشكل العفن والفتور. لا يضر بصحة الإنسان والبيئة بسبب كونه دهان مائي.

المواصفات الفنية
بأساس مستحلب أكريليكى**الطبيعة**

أبيض، ألوان بطاقة ألوان ايوكات

اللون

TS EN 13300

المعيار

صنف 3

قرة التغطية

صنف 2 (5 متر مربع / ل)

حجم الحبيبات

(S1) (نعم)

اللمعان

(G3) (باهت)

مقاومة العفن

(مقاوم للعفن) K2

التمدد

بالماء

كمية الاستهلاك

0,12 لتر / متر مربع تبعاً لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)

مدة الجفاف

ساعتين من أجل دهن الطبقة الثانية

الجفاف الكامل

24 ساعة

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

أدوات التطبيق

رول، فرشاة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة 23+ مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصّر في الحرارات العليا وتطول في الحرارات الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الداخلية لكافة أنواع الأبنية فوق التلليس الإسمنتى والبيتون والألواح الإسمنتية وما شابه من الأسفف الفلزية المعدنية والدهان القديم.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنع التصاق عالي للسطح البيتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجلد. لا يتآثر بالاختلافات الحرارية.

اریخ 02.03.2017: مراجعة
: 00ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / Izmir
تركياT. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

ایکوکات انтра طوان (سقف) دهان اسقف داخلیہ

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتناثرة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوماً لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام إيكروكات رير - باست. يجب دهن السطح أولًا بأساس إيكروكات برير INT. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار. يجب خلط الأساس جيدًا قبل الاستخدام. يتم تتميد الأساس بنسبة 15- 20% بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متوازن. يطبق على شكل طبقتين باستخدام فرشاة أو رول. يجب الانتظار لمدة 2 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التبييض. يجب أن لا تنزل درجة حرارة الجو والسطح عن 5+ درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة المقلدة. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل.

العده

دلو پلاستیکی، وزن 20 کغم

دلو پلاستیکی وزن 17.5 کغم

دلو بلاستيكي وزن 10 كغم

دلو بلاستيكي، وزن 3.5 كغم

التحذيرات

S2: احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال

S26: اغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء وراجعاً الطبيب عند التماس بالعين.

S28 : اغسل المنطقة المصابة فورا بكمية كافية من الماء عند تماس المنتج بالجلد.

S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.

S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

التخزين و مدة الصلاحية

تخزن بعبوتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام أسلمة العمل والفقارات الواقية والنظارات والأقنية المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمالدة الغير حادة بكمية كافية من الماء لضمانها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الإلقاء. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال، للمزيد من المعلومات راجع استماراة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لن تاريخ تحريرها. ترتفع الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

■■■ EC 104K.001.17,5 أ بيفن
■■■ EC 104K.001.20 أ بيفن

أبيض

أبيض

ریخ مراجعة: 02.03.2017

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir


