

ايكوكات بيرتيرم ADH لاصق ألواح عزل حراري



الوصف

لاصق أساس إسمنتي يستخدم في لصق ألواح العزل الحراري بوليسترين (EPS أو XPS أو الصوف الصخري) يحتوي على ركام معدني حبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج. متوافق مع معايير TS EN 13566 / حزيران 2013.

المواصفات الفنية لون رمادي

المظهر	
نسبة الخلط	7 - 6 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع (حسب شكل التطبيق)
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الاستخدام	40 - 60 دقيقة
عمر الوعاء	3 ساعات
السمية	غير سام
مقاومة الالتصاق	< 0.5 نيوتن / ملم مربع
مقاومة الانحناء	2 نيوتن / ملم مربع كحد أدنى
مقاومة الضغط	6 نيوتن / ملم مربع كحد أدنى
امتصاص الماء	30 دقيقة كحد أقصى 5 غرام - 240 دقيقة كحد أقصى 10 غرام

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العاليا وتطول في الحرارة الدنيا.

AREAS OF USE مجالات الاستخدام

يستخدم في لصق ألواح العزل الحراري في الواجهات الداخلية والخارجية للأبنية (بيتون، طوب، تليس إسمنتي، بيتون خلوي).

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. تتيح مدة عمل كافية. لا تنزلق عند التطبيق على الأسطح الشاقولية. تمتلك خاصية التصاق عالية. مقاومة لدورة التجمد والذوبان.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح قبل البدء بالتطبيق من المواد الغريبة وترطيبه بشكل خفيف. يتم تغريغ 25 كغم من اللاصق في 5.5 - 6 لتر من الماء النظيف (22 - 24 %) يبطء والخلط بواسطة خلاط بطيء الدوران أو بواسطة مجرفة حتى الحصول على مزيج متجانس. بعد الانتظار لمدة 5 - 10 دقائق يتم إعادة الخلط لمدة دقيقة أو دقيقتين. يجب استخدام المزيج الناتج خلال ساعتين. يتم تطبيق المزيج على جوانب لوح العزل الحراري بعرض لا يقل عن 5 سم و على شكل بقع في وسط اللوح. يتم فرش الألواح من الأسفل إلى الأعلى بحيث لا تكون على خط واحد وبعد أن يجف اللاصق يتم توزيع البيورات على منتصف اللوح وعلى كافة الأماكن الإضافية. يجب عدم ترك فراغات بين الألواح قد الإمكان. يتم تعبئة الفراغات الصغيرة باستخدام شريط عزل حراري أو رغوة فلين. يجب الانتهاء من عملية اللصق خلال 20 - 25 دقيقة. يجب عدم اللصق في درجات الحرارة تحت 5+ أو فوق 35 درجة مئوية. يتم تلييس الألواح بعد يومين. هذه القيم سارية من أجل درجة حرارة جو 20 مئوية. المدة تطول في درجات الحرارة الأدنى وتقصّر في درجات الحرارة الأعلى.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات بيرتيرم ADH لاصق ألواح عزل حراري

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
تحتوي الطبلية الواحدة (110 × 110 سم) على 64 كيس مغلف بالشرنك.

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

■ ■ ■ EK 3001.010.25

اللون الرمادي

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

