

## بىر تىرم بلس – IN

طينة تلىس ، أله اءزل الواءهء الءاءلة



## الوصف

طينة تلىس عازلة للصوت والحرارة بأساس إسمنتي يطبق بدويا أو باستخدام الآلة فى الواءهء الءاءلة .

## لمواصفات الفنية

اللون	رمادى
وزن الوحدة الجافة	150 ± 500 كغ / متر مربع
مقاومة الضغط	CSI
مقاومة الأربطة	≤ 0,2 نيوتن / ملم مربع
الناقلية الحرارية	T1
الامتصاص الشعري للماء	W1
النفوذية لبخار الماء	≥ 15
صنف مقاومة الحريق	A1
عملية الخلط	5 دقائق خلط – 2 دقائق انتظار – 2 دقيقة خلط
مدة الاستخدام	1 ساعة كحد أقصى
مدة العمل	20 دقيقة
مدة الجفاف	4 – 6 أيام
سمائة التطبيق	15 ملم – 20 ملم

2 – 4 أيام ( قد تختلف هذه المدة حسب حرارة ورطوبة الجو وسمائة التلىس )  
 مدة الانتظار قبل البدء بالتطبيق التالى فوقه

\* القيم المبينة أعلاه هى من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50% . المدة تقصر فى الحرارةء العلىا وتطول فى الحرارةء الدنيا.

## مجالء الاسءءءام

يسءءءم كطينة تلىس ءشنة لعزل الصوت والحرارة فى الأماكن الءاءلة المزاياء

- عزل صوت وعزل حرارى عالى
- مقاومة احءراق صنف A1
- إمكانية تطبيق سهل وعملى
- مناسب للتطبيق اليدوى أو الآلى
- ءففى الوزن

ارىء 02.03.2017 :مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
 تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
 info@ekokat.com www.ekokat.com



## بيرتيرم بلس – IN

## طبنة تليس ، ألواح عزل اله اجهات الداخلية

## مجالات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالي من الغبار والزيت ومثني ورطب .. يجب ترميم الشقوق والثقوب قبل التطبيق حتماً . يجب أن يكون السطح مستويًا . يجب ترطيب السطح حتماً قبل التطبيق . يجب إنباع السطح بالماء عند وجود درجات الحرارة العالية أو رياح . يجب طلاء السطوح اللامعة مثل البيتون والسطوح التي درجة امتصاصها عالية بالأساس ايكوكات ايكواستار حتماً قبل 24 ساعة من التطبيق .

يتم إضافة 12,5 - 13 لتر ماء وسطياً إلى كيس وزن 16 كغ من الطبنة وخلط المزيج في آلة خلط الاسمنت ويتم تطبيق المزيج الناتج بالرش . يجب عدم إضافة كمية الماء المذكورة دفعة واحدة بل يجب تغيير ذلك حسب قوام المزيج . عند الخلط اليدوي يجب الخلط بنفس المدة المحددة في الخلط بخلاط بطيء الدوران . يجب التطبيق باستخدام مجرفة معدنية ومسطرة السطح . يجب أن تكون سماكة الطبقة الواحدة بين 15 ملم و 20 ملم . يجب سقاية السطح بعد التطبيق في الظل صباحاً ومساءً لمدة 3 أيام على الأقل اعتباراً من التطبيق بيوم واحد حسب الظروف الجوية . يجب عدم إضافة أي مادة غريبة داخل الطبنة . يجب استخدام الكيس بالكامل في كل مرة ويجب الالتزام بكميات الماء المذكورة .. يجب استخدام شبكة تليس عند فواصل المواد المختلفة وفي الأماكن المتحركة . يجب غسل جميع الأدوات المستخدمة في التطبيق بالماء قبل أن تجف المادة عليها . القيم المذكورة هي من أجل درجة حرارة جو ووسط 20 مئوية وقد تطول المدة في درجات الحرارة الأدنى وتقصّر في درجات الحرارة الأعلى . يجب الالتزام بشروط التطبيق المذكورة في نشرة المعلومات الفنية . وإلا فقد يتأثر أداء المنتج النهائي بطريقة التطبيق أو شروط الجو .

يجب عدم التطبيق عند درجات الحرارة الأدنى من 5 أو الأعلى من 35 درجة مئوية . يجب تجنب التطبيق في الجو الرطب جداً أو في درجات الحرارة العالية جداً . يجب تجنب التطبيق تحت الرياح القوية أو أشعة الشمس المباشرة . يجب عدم التجميد في السطوح المتجمدة أو التي بحالة ذوبان أو التي قد تتجمد خلال 24 ساعة مقبلة .

## العبوة

كيس ورقي وزن 16 كغ ، يتم تجهيز المنتج على شكل طبالي مغلفة بالشرنك

## الاستهلاك

4.5 - 5 كغ / متر مربع من أجل سماكة 1 سم

## أدوات التطبيق

آلة خلط طبنة تليس ، خلاط بطيء الدوران ، مسطرة ، مجرفة معدنية

## حدود التطبيق

يجب عدم التطبيق مباشرة على السطوح الخشبية أو المعدنية . لا يطبق على سطوح الجص . لا يطبق فوق الدهان القديم أو طبنة التليس لون جاهز أو طبقات تليس الواجهات الخارجية أو السطوح المليسة بتليس قديم غير مثني أو السطوح التي تتعرض لرطوبة دائمة أو اسمنت الحرير الصخري أو ألواح العزل

## التخزين ومدة الصلاحية

يجب التخزين في الأوساط الجافة والباردة ضمن عبوته الأصلية الغير مفتوحة . يجب عدم التعريض لأشعة الشمس المباشرة ، مدة الصلاحية هي سنة واحدة اعتباراً من تاريخ الإنتاج.

## تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق . يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخسر للبشرة والعين . يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع . يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق . يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال .

S22 : لا تستنشق الغبار الصادر عنه.

S26 : عند التماس بالعين اغسل المنطقة المصابة بكمية كافية من الماء وراجع الطبيب

S29 : لا تفرغه في قنوات الصرف الصحي.

S24/25 : تجنب تلامسه بالجلد.

S37/39 : ارتدي قفازات واقية ونظارات واقية / أقنعة مناسبة.

S46 : راجع الطبيب فوراً في حال الابتلاع مع اصطحاب العبوة أو اللصاقة.

## عبارات الخطر

R7/8 : يتسبب في تخريش الجلد وجهاز التنفس.

R41 : خطر ضرر حقيقي للعين.

R43 : قد يتسبب بالحساسية عند التماس بالجلد.

## المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه . تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها . تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها .