

## ايكوكات غرانيسر ADH طينة لاصقة لسيراميك الغرانيت



### الوصف

طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان بأساس إسمنتي مركب واحد قليلة السيولان أداء عالي متوافقة مع المعيار TS EN 12004 C2T  
C : بأساس إسمنتي، 2 : أداء المعيار، T : قليل السيولان

### المواصفات الفنية

لون رمادي

المظهر

6 - 7 لتر ماء / 25 كغم

نسبة الخلط

4 - 5 كغم / متر مربع

كمية الاستهلاك

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

حرارة التطبيق

35 دقيقة

مدة الانتظار قبل الاستخدام

5 - 10 دقيقة

مدة الجفاف

غير سامة

السمية

< 1 نيوتن / ملم مربع

مقاومة اللصق

≥ 0.5 ملم

السيولان

1\_ نيوتن / ملم مربع ≤ بعد التغطيس في الماء

1\_ نيوتن / ملم مربع ≤ بعد التقوية بالحرارة

المقاومة للحرارة

بين - 40 و + 80 درجة مئوية

صنف مقاومة الحريق

A1

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

### مجالات الاستخدام

تستخدم في لصق مواد التلبس مثل سيراميك الغرانيت والغرانيت الطبيعي والسيراميك الكبير والبورسلان والكلنكر والكوتو والحجر الطبيعي في داخل وخارج كافة الأبنية

اريخ 02.03.2017 :مراجعة

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ايكوكات غرانيسر ADH طينة لاصقة لسيراميك الغرانيت

### المزايا

مقاومة للماء والجليد، تلتصق جيدا بأحرف السيراميك، لا تتشقق، لا تتسرخ ولا تتبقع، عقيمة، قابلة للتلوين، سهل التحضير والتطبيق. يتيح مدة عمل كافية. لا يميل في التطبيقات الشاقولية، يتميز بخاصية لصق عالية

### تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 - 7 لتر ماء ببطيء مع الخلط في خلاط بطيء الدوران ( 400 - 600 دورة / الدقيقة ) حتى الحصول على مزيج متجانس ثم نترك الطينة لترتاح مدة 5 - 10 دقائق ثم نقوم بالخلط مرة أخرى قبيل التطبيق. يجب استخدام الطينة الجاهزة خلال ساعة واحدة. يجب تمهيط الطينة باستخدام مجرفة ذات مشط بقياس القطعة. يجب لصق السيراميك على الطينة المشطية خلال 30 دقيقة. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالجفاف. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يتم ترويب فواصل السيراميك بعد 12 ساعة في الجدار و 24 ساعة في الأرض.

### العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم  
كل طبلية ( 110 × 110 سم ) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعنواها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضربها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 1003.010.25

اللون الرمادي

████ EK 1003.020.25

أبيض

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

