

## ايكوكات رابيد ADH طينة لاصقة للسيراميك سريعة الجفاف

### الوصف

طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان والغرانيت والحجر الطبيعي بأساس إسمنتي سريعة الجفاف عالية الأداء تحتوي على مواد كيميائية خاصة لزيادة الأداء. متوافقة مع المعيار C2.C2F.TS EN 12004 : عالي الأداء بأساس إسمنتي، F : سريع الجفاف

### المواصفات الفنية

المظهر	لون رمادي
نسبة الخلط	7 - 6 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الانتظار قبل الاستخدام	15 دقيقة
مدة الجفاف	3 ساعات
السمية	غير سامة
مقاومة اللصق	< 1 نيوتن / ملم مربع
السيلان	≥ 0.5 ملم
بعد التغطيس في الماء	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
بعد التقوية بالحرارة	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
المقاومة للحرارة	بين - 40 و + 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1
مدة السماح للمشى فوقه	3 ساعات

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

\* يجب ترطيب السطح في حال كانت درجة حرارته فوق 25 درجة مئوية

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ايكوكات رابيد ADH طينة لاصقة للسيراميك سريعة الجفاف

### مجالات الاستخدام

تستخدم في الأماكن التي تحتاج إلى لصق أفقي سريع في الداخل والخارج وفي لصق السيراميك والجرانيت والرخام والحجر الطبيعي على السطوح البيتونية كما تستخدم في التراس والشرفات والمنفوعات.

### المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. يجف سريعاً وتمتلك مقاومة التصاق عالية، مقاومة لدورة التجمد والذوبان.

### طريقة الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وممتلئاً وخالياً من الغبار. يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 - 7 لتر ماء ببطء مع الخلط في خلاط بطيء الدوران ( 400 - 600 دورة / الدقيقة ) حتى الحصول على مزيج متجانس. يجب استخدام المزيج خلال 10 دقائق. يجب تمشيط الطينة باستخدام مجرفة ذات مشط بقياس القطعة. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالجفاف. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يتم ترويب فواصل السيراميك بعد 3 ساعات.

### العبوة

أكياس ورقية مقاومة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم  
كل طبلية ( 110 × 110 سم ) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضربها المخرش لل بشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 1005.010.25

اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

