

ايكوكات فليكس S1 – ADH طينة لاصقة مرنة لسيراميك الغرانيت



الوصف

لاصق مرن لسيراميك غرانيت بأساس إسمنتي عالي الأداء أحادي التركيب يحتوي على ركام معدني حبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج.

متوافق مع المعيار TS EN 12004, C2TE S1

C : بأساس إسمنتي، 2 : أداء عالي، T : قليل السيولان E : مدة الانتظار المفتوح قليلة S1 : مرن

مجالات الاستخدام

يستخدم في لصق السيراميك فوق السيراميك في المنقعات مثل الحمام وفي أحواض الماء الحراري والمياه المعدنية الحارة التي تتعرض لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وفي تلبس أرضية وجدران الحدائق بالسيراميك والرخام والغرانيت والحجر الطبيعي وفي الأماكن التي يتواجد فيها يتواجد فيها ضغط مروري سيارات ومشاة.

المواصفات الفنية

المظهر	لون رمادي
نسبة الخلط	6 - 7 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 30+ درجة مئوية
مدة الانتظار قبل الاستخدام	30 دقيقة
مدة الجفاف	4 ساعات
السمية	غير سامة
مقاومة اللصق	< 1 نيوتن / ملم مربع
السيولان	≥ 0.5 ملم
بعد التغطيس في الماء	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
بعد التقوية بالحرارة	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
المقاومة للحرارة	بين - 40 و + 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1
المدة اللازمة للفتح أمام المرور	24 ساعة
المظهر	لون رمادي

* يجب ترطيب السطح في حال كانت حرارته فوق 25 درجة مئوية.

اريخ 02.03.2017:مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات فليكس S1 – ADH طينة لاصقة مرنة لسيراميك الغرانيت

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، يتجمد بسرعة، يتميز بمقاومة التصاق عالية، مقاوم لدورة التجمد والذوبان

طريقة الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وممتلئاً وخالياً من الغبار. يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 – 7 لتر ماء ببطء مع الخلط في خلاط بطيء الدوران (400 – 600 دورة / الدقيقة) حتى الحصول على مزيج متجانس. يجب استخدام المزيج خلال 10 دقائق. يجب تمشيط الطينة باستخدام مجرفة ذات مشط بقياس القطعة. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالجفاف. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يتم ترويب فواصل السيراميك بعد 3 ساعات.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
كل طبلية (110 × 110 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 1006.010.25

اللون الرمادي

████ EK 1006.020.25

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

