

فلور – WP طينة تسوية عازلة للماء

الوصف

طينة خفيفة بأساس البرليت تؤمن عزل للصوت والحرارة عن طريق المساهمة في عزل الماء بفضل خاصية دفع الماء التي تتميز بها في التراس والشرفات والمنتفعات وقابلة للتطبيق يدويا وآليا.

المواصفات

اللون	رمادي
وزن الوحدة الجافة	70 ± 500 كغم / متر مكعب
مقاومة الضغط	C5 (TS EN 13813)
مقاومة الانحناء	F2 (TS EN 13813)
صنف مقاومة الحريق	A1
عملية الخلط	5 دقائق خلط – دقيقتين استراحة – دقيقتين خلط
مدة قابلية الاستخدام	2 ساعة
مدة قابلية العمل	20 دقيقة
مدة الجفاف	4 – 6 أيام
حرارة التطبيق	30 ملم – 70 ملم

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

تستخدم لعزل الصوت والحرارة عن طريق المساهمة في عزل الماء التي تتميز بها في التراس والشرفات والمنتفعات.

المزايا

- دافع للماء. يساهم في عزل الماء
- عزل عالي للصوت والحرارة
- خفيف الوزن
- إمكان التطبيق العملي والسريع
- قابل للتطبيق يدويا وآليا
- مضاد للاحتراق (صنف A1)

شروط التطبيق

- الحرارة الوسطى ما بين 5+ و 35+ درجة مئوية.
- تجنب التطبيق في درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية.
- تجنب التطبيق تحت أشعة الشمس العالية والرياح القوية.
- يجب عدم التطبيق في السطوح المتجمدة أو التي تذب أو التي قد تتجمد خلال 24 ساعة القادمة.

تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفا وخاليا من الغبار والزيت وأن يكون متينا وجافا.

اريخ 02.03.2017:مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



فلور – WP طينة تسوية عازلة للماء

يتم إضافة 15 – 17 لتر من الماء على 35 كغم من طينة التسوية العازلة للماء ويخلط المزيج في آلة التطبيق ويتم التطبيق عن طريق الرش. يجب أن يكون الخلط اليدوي لمدة مساوية للمدة المحددة في الخلط بخلط بطيء الدوران ويتم تسوية الصبة باستخدام مجرفة معدنية.

يجب سقاية السطح في الظل مرتين في اليوم صباحا ومساء لمدة ثلاثة أيام على الأقل اعتبارا من اليوم التالي للتطبيق تبعا للظروف الجوية.

تحذير
الطينة ليست مادة عازلة للماء لوحدها. لا يمكن الحصول على حل قطعي لعزل الماء إلا إذا تم تطبيق عازل الماء ايكوكات درايسيل فلكس ثنائي المركب قبل أو بعد هذه الطينة. يجب عدم إضافة أية مادة داخل الطينة. يجب استخدام الكيس بالكامل كل مرة ويجب الالتزام بنسبة المادة المذكورة. يجب غسل كافة الأدوات بعد الانتهاء بالماء قبل أن تجف. الفترات المذكورة هي من أجل درجة حرارة جو و سطح 20 مئوية، المدة تزداد عند ارتفاع الحرارة وتقل عند انخفاض الحرارة.

العبوة

أكياس ورقية وزن 35 كغم على طبالي مغلقة بالشرنك.

الاستهلاك

8 كغم / متر مربع من أجل سماكة 1 سم.

أدوات التطبيق

آلة تطبيق الطينة، خلط بطيء الدوران، مسطرة، مجرفة معدنية.

سطوح التطبيق

بيتون، بيتون تسوية بأساس إسمنتى

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

حدود التطبيق

يجب عدم التطبيق المباشر على السطوح المعدنية أو الخشبية، لا تطبق على السطوح الجصية.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

S22 : لا تستنشق غبار المنتج

S26 : اغسل المنطقة المصابة بالماء فورا وراجع الطبيب في حال تماس المنتج بالعين.

S29 : لا تفرغ المنتج في قنوات الصرف الصحي.

S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين والجلد.

S37/39 : ارتدي قفازات ونظارات/ أقنعة واقية.

S46 : راجع الطبيب فورا في حال ابتلاع المنتج مع اصطحاب العبوة أو اللصاقة.

عبارات الخطر

R7/8 : يخرش جهاز التنفس والجلد.

R41 : يتسبب في أضرار حقيقية في العين.

R43 : يتسبب بالحساسية عند تماسه بالعين.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

██████ EK 9004.010.25

رمادي

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

