

EKOKAT PLUS ADH

Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı



TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış çalışma süresine sahip tek bileşenli fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

TS EN 12004 C1TE, standardına uygundur.

C: Çimento esaslı, 1: Standart performanslı, T: Kayma özelliği azaltılmış, E: Uzatılmış çalışma süresi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|--|-------------------------|
| Görünüm | Gri renkli |
| Karışım Oranı | 6-7 lt su / 25 kg |
| Sarfiyat Miktarı | 4-5 kg/m ² |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C ile +35°C arası |
| Açık Bekletme Süresi | 30 dakika |
| Olgunlaştırma Süresi | 5-10 dakika |
| Toksit | Toksit değil |
| Yapışma Mukavemeti | ≥ 0.5 N/mm ² |
| Kayma | < 0.5 mm |
| Suya Daldırıldıktan Sonra | ≥ 0.5 N/mm ² |
| Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra | ≥ 0.5 N/mm ² |
| Sıcaklık Dayanımı | - 40°C ile + 80°C |
| Yangına Tepki | A1 |

* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

EKOKAT PLUS ADH

Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı

KULLANIM ALANLARI

Seramik, fayans ve mermerlerin çimento esaslı yüzeylere iç mekânlarda yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır. Tüm binalarda doğal taş, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Suya ve dona karşı dayanıklıdır, seramik kenarlarına iyi yapışır, çatlama yapmaz, kirlenmez, leke tutmaz, hijyeniktir, renklendirilebilir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir. 25 kg'lık EKOKAT PLUS ADH yapıştırıcı; yavaş yavaş 6-7 lt su üzerine boşaltılarak karıştırılır. Karışım düşük devirli (400-600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç 5-10 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç 1 saat içinde kullanılmalıdır. Karo ölçülerine uygun taraklı bir malayla harç taraklanmalıdır. Taraklanan harca seramikler 30 dakika içinde yapıştırılır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış harç kullanılmaz. Harç uygulama sıcaklığında uygulamalı, direk güneş, rüzgâr ve dondan korunmalıdır. Derz uygulama işlemi duvarda 12 saat, yerde 24 saat sonra yapılır.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbadır. (PE takviyeli)

1 palette (110x110 cm) 64 torba shrinkli.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ EK 1002.010.25

🔧 Gri

■ EK 1002.020.25

🔧 Beyaz