

EKOKAT GRASTONE ADH

Granit ve Doğal Taş Yapıştırma Harcı



TANIMI

Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip tek bileşenli, granit ve doğal taş yapıştırma harcıdır.

TS EN 12004, C2TE, standardına uygundur.

C: Çimento esaslı, 2: Yüksek performanslı, T: Kayma özelliği azalmıştır, E: Uzatılmış çalışma süresi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri renkli
Karışım Oranı	6-7 lt su / 25 kg
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme Süresi	30 dakika
Olgunlaştırma Süresi	5-10 dakika
Toksit	Toksit değil
Yapışma Mukavemeti	> 1 N/mm ²
Kayma	≤ 0.5 mm
Suya Daldırıldıktan Sonra	≥ 1 N/mm ²
Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra	≥ 1 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı	- 40°C ile + 80°C
Yangına Tepki	A1

* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT GRAFTONE ADH

Granit ve Doğal Taş Yapıştırma Harcı

KULLANIM ALANLARI

Ani ısı değişimlerinin olduğu termal havuzlarda, kaplıcalarda, hamamlar gibi ıslak hacimlerde, seramik üstü seramik uygulamalarında, teraslarda ve bahçe düzenlemelerinde, yer ve duvar seramikleri, mermer, granit ve doğal taş kaplamalarında. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu mekanlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Suya ve dona karşı dayanıklıdır, seramik kenarlarına iyi yapışır, çatlama yapmaz, kirlenmez, leke tutmaz, hijyeniktir, renklendirilebilir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir. 25 kg'lık EKOKAT GRAFTONE ADH yapıştırıcı; yavaş yavaş 6-7 lt su üzerine boşaltılarak karıştırılır. Karışım düşük devirli (400-600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç 5-10 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç 1 saat içinde kullanılmalıdır. Karo ölçülerine uygun taraklı bir malayla harç taraklanmalıdır. Taraklanan harca seramikler 20 dakika içinde yapıştırılır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış harç kullanılmaz. Harç uygulama sıcaklığında uygulamalı, direk güneş, rüzgâr ve dondan korunmalıdır. Derz uygulama işlemi duvarda 24 saat, yerde 48 saat sonra yapılır.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbadır. (PE takviyeli)

1 palette (110x110 cm) 64 torba shrinkli.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ EK 1004.010.25

🔧 Gri

■ ■ ■ EK 1004.020.25

🔧 Beyaz