

## EKOKAT FLEX – AIRCORN ADH

Gaz Beton Yapıştırma Harcı



### TANIMI

Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli gaz beton yapıştırma harcıdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Beyaz, Gri renkli
Karışım Oranı	6-7 lt su /25 kg
Sarfiyat Miktarı	3-4 kg/m <sup>2</sup>
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kullanma Süresi	40-50 dakika
Kabuklaşma Süresi	60 dakika
Tam Donma Süresi	21 gün
Toksite	Toksit değil
Yapışma Mukavemeti	>0.5 N/mm <sup>2</sup>
Kayma	< 0.5 mm

\* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.  
• Uygulanacak yüzeylerin sıcaklığı +25°C'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

### KULLANIM ALANLARI

Farklı boyutlarda üretilmiş olan gaz beton, pres tuğla ve bims blokların yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT FLEX – AIRCORN ADH

Gaz Beton Yapıştırma Harcı

### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

### KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir. 25 kg'lık EKOKAT AIRCON - ADH yavaş yavaş 6-7 lt temiz su üzerine boşaltılarak, karıştırılır. Karışım düşük devirli, (400-600 d./dk.) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulama öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç iki saat içinde kullanılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış harç kullanılamaz.

Harç belirtilen uygulama sıcaklığında uygulanmalıdır. Uygulama öncesi gaz betonlar nemlendirilmelidir. Direkt güneş, rüzgâr ve dondan korunmalıdır. Uygulanacak yüzeylerin sıcaklığı +25 °C'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

### AMBALAJ

25 kg PE takviyeli kraft torbadadır.

Bir palette (110x110 cm) 64 torba şlinkli.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ EK 1008.010.25

✍ Gri

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

