

EKOKAT FUGA SIL

Silikonlu Derz Dolgu Malzemesi



TANIMI

Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkıları içeren, yüksek performanslı seramik ve fayans derz dolgu malzemesidir.

TS EN 13888, CG2, standardına uygundur.

CG: Çimento esaslı derz dolgu, 2: Yüksek performanslı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Beyaz renkli
Karışım Oranı	6-6,5 lt su/ 20 kg
Sarfiyat Miktarı	0.5-1,0 kg /m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
İşlenebilirlik Süresi	35-40 dakika
Tam Donma Süresi	21 gün
Yüzeyi Trafiğe Açma	24 saat
Toksit	Toksit değil
Eğilme Mukavemeti	3.5 N/mm ²
Basma Mukavemeti	15 N/ mm ³
Aşınma Mukavemeti	2000 mm ³
Büzülme	2 mm/m
Su emme	30 dk. 5 gr. – 240 dk. 10gr.

A. Grup Renkler: Açık Gri, Gri, Açık Bej, Bej, Krem, Fildişi, Açık Pembe, Gül Kurusu, Açık Kahve.

B. Grup Renkler: Koyu Gri, Koyu Bej, Somon, Koyu Pembe, Kahve, Açık Yeşil, Açık Mavi.

C. Grup Renkler: Siyah, Kahve, Yeşil, Mavi, Lila.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FUGA SIL

Silikonlu Derz Dolgu Malzemesi

KULLANIM ALANLARI

Havuz, ıslak hacimli alanlar gibi su itici ve anti bakteriyel özellik gerektiren alanlarda, suya, dona ve ısı değişikliklerine dayanıklılık gerektiren mekânlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Aşınmaya ve solmaya dayanıklıdır. Çatlamaz ve pürüzsüz yüzey sağlar. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Sırlı yüzeyleri çizmez. Seramik kenarlarında çatlamadan mükemmel yapışma sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir. 20 kg'lık EKOKAT FUGA SIL yavaş yavaş 6-6.5 lt su üzerine boşaltılarak karışım düşük devirde (400-600 d./dk.) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan karışım, kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz doldurulur. Fazla malzeme diyagonal hareketlerle sıyrılır. Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir süngerle temizlenerek, hidrasyonunu tamamlaması için gerekli nemlilik sağlanır. Seramiğin üzerindeki kalıntı derz dolgusu nemli sünger ile temizlenir. Ve derzlere son şekli verilir.

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torbadır. (PE Takviyeli)

1 palette (110x110 cm) 80 torba shrinkli.

5 kg'lık polietilen torba

1 kg'lık polietilen torba

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet, konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ EK 2002.020.20	■ ■ ■ Beyaz
■ ■ ■ ■ EK 2002.120.20	■ ■ ■ A Grup
■ ■ ■ ■ EK 2002.220.20	■ ■ ■ B Grup
■ ■ ■ ■ EK 2002.320.20	■ ■ ■ C Grup

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

