

EKOKAT FLOOR - WP

Su Yalıtımlı Teras Şapı

TANIMI

Teras, balkon ve tüm ıslak hacimlerde su iticilik özelliği ile su izolasyonuna katkı yaparak ses ve ısı yalıtımı sağlayan, perlit esaslı el ve makine ile uygulanabilen hafif şap.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|--|---|
| Renk | Gri |
| Kuru Birim Yığın Ağırlığı | 500 ± 70 kg/m ³ |
| Basınç Dayanımı | C5 (TS EN 13813) |
| Eğilme Dayanımı | F2 (TS EN 13813) |
| Yangına Tepki Sınıfı | A1 |
| Karıştırma İşlemi | 5 dk karıştırma-2 dk dinlendirme-2 dk karıştırma |
| Kullanılabilme Süresi | 2 saat |
| Çalışılabilme Süresi | 20 dakika |
| Kuruma Süresi | 4-6 gün |
| Uygulama Kalınlığı | 30 mm - 70 mm |
| Zeminin Yaya Trafikğine Açılması İçin Gereken Süre | min. 2 gün (hava şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilir). |

* Yukarıda belirtilen değerler +23°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

KULLANIM ALANLARI

Teras, balkon, banyo, wc vb. ıslak hacimlerin zeminlerinde su yalıtımına katkı sağlayarak ısı ve ses yalıtımı yapmak amacı ile kullanılır.

AVANTAJLARI

- Su iticidir. Su izolasyonuna katkı sağlar.
- Yüksek ses yalıtımı ve ısı yalıtımı
- Hafif
- Pratik ve hızlı uygulama imkanı
- El ve makine uygulamalarına uygun
- Yanmaz (A1 sınıfı)

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FLOOR - WP

Su Yalıtımlı Teras Şapı

UYGULAMA ŞARTLARI

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Kuvvetli rüzgar ve direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yüzeyi temiz olmalı, toz ve yağlardan arındırılmış, sağlam ve kuru olmalıdır.

35 kg'lık bir torba EKOKAT Yalıtımlı Teras Şapı'na ortalama 15-17 lt su ilave edilerek uygulama makinesinde karıştırılmalı ve hazırlanan harç püskürtülerek uygulanmalıdır. El ile uygulamalarda karışım düşük devirli mikser ile belirtilen karıştırma sürelerine uygun olarak yapılmalı çelik mala ile yüzeye uygulanarak mastarlanmalıdır.

İklim şartlarına bağlı olarak, uygulamadan bir gün sonra, yüzey en az 3 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere gölgede 2 kere sulanır.

UYARI: EKOKAT Yalıtımlı Teras Şapı tek başına su izolasyon malzemesi değildir. Bu nedenle EKOKAT Yalıtımlı Teras Şapı'ndan önce ya da sonra, EKOKAT DRYSEAL FLEX iki bileşenli su yalıtım malzemesi uygulandığı takdirde su izolasyonu açısından kesin bir çözüm oluşturulmuş olur. Harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir, her torba bütün olarak kullanılmalı ve belirtilen su oranlarına dikkat edilmelidir. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

AMBALAJ

35 kg'lık kraft torbada, shrinkli paletli olarak hazırlanır.

TÜKETİM

1 cm şap kalınlığı için 8 kg/m²

UYGULAMA ALETLERİ

Şap uygulama makinesi, düşük devirli mikser, mastar, çelik mala.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

Brüt Beton, Beton, Çimento Esaslı Tesviye Betonu

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orjinal ambalajında serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Uygun depolama şartları altında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA SINIRI

Metal, tahta, ahşap üstü yüzeyler üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Alçı yüzeylerde uygulanmaz.

EKOKAT FLOOR - WP

Su Yalıtımlı Teras Şapı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

S22: Tozlarını solumayın.

S26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37/39: Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin

Risk İbareleri

R7/8: Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

9004.010.25

Gri

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

