

## EKOKAT SELFLEVEL – M

### Kendinden Yayılan Tesviye Harcı

#### TANIMI

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkıları içeren kendinden yayılan tesviye şapıdır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri renkli
Karışım Oranı	7-7.5 lt su /25 kg.
Sarfiyat Miktarı	1.75 kg/m <sup>2</sup> (1 mm kalınlık için)
Kap Ömrü	20 dk
İlk Priz	15-30 dk
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C
Kullanıma Alma Süresi	24 saat
Toksit	Toksit değil
Basma Mukavemeti	25 N/mm <sup>2</sup> (28gün)
Uygulama Kalınlığı	3-10 mm arası
Kayma	> 0.5 mm

\* Yukarıda belirtilen değerler +23°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

#### KULLANIM ALANLARI

Konutlarda, seramik, mermer, doğal taş, parke, halı ve PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde, endüstriyel tesislerin döşemesinde, hastanelerde, mağazalarda, okul ve otellerde, depolarda, iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.

#### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kendiliğinden yayılır ve teraziye gelir. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Pompalanabilir.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT SELFLEVEL – M

### Kendinden Yayılan Tesviye Harcı

#### KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı malzemelerden arındırılmalı ve hafifçe ıslatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey birkaç saat önceden suya doyurulmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyde serbest su kalmamalıdır. 25 kg EKOKAT SELFLEVEL-M tesviye şapı 7-7.5 lt temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika daha tekrar karıştırılır ve tesviye şapı kullanıma hazır hale gelir.

**UYARI:** Düzgün ve yekpare yüzeyli bir kaplama elde edebilmek için, aralıksız uygulama yapılması gereklidir. Uygulama alanın büyüklüğüne göre birden fazla karışım hazırlanmalı ve peş peşe uygulama zeminine dökülerek yüzey bütünlüğü sağlanmalıdır. Harç mala yardımıyla istenilen kalınlıkta yüzeye yayılır. Şap kendiliğinden düzgün bir şekilde yayılır. Priz süresince su eklenmemelidir. Yüzeyde oluşan hava kabarcıktan kirli rulo ile alınmalıdır. +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır. Nem oranı düşük, direk güneş ve rüzgar etkilerine karşı açık yerlerde uygulama yapılmamalıdır.

#### AMBALAJ

25 kg'lık PE takviyeli kraft torba

Bir palette (110x110 cm) 64 torba şlinkli.

#### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

#### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ EK 9001.010.25

✍ Gri

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

