

EKOKAT PRIMER BBA

Brüt Beton Astarı



TANIMI

Akrilik esaslı, özel dolgulu brüt beton astarıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Kiremit kırmızı
Sarfiyat Miktarı	200-300 gr/m ²
Kuruma Süresi	12-24 saat (23°C)
Bitmiş Film Görüntüsü	Şeffaf film
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uygulama Aletleri	Posteki rulo

* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

KULLANIM ALANLARI

Brüt beton gibi emiciliği yüksek yüzeylerde sıva altına aderansı artırmak ve hızlı su emiciliğini engellemek için astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Uygulaması kolay kullanıma hazır. Yüzey aderansını artırır. Hızlı su kaybını önler.

KULLANIM TALİMATLARI

EKOKAT PRIMER BBA yüzde 15 - 20 oranında su ile seyreltilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Pösteki rulo ile tek kat olarak uygulanır. İyice kuruduktan sonra sıva uygulamasına geçilir. Uygulama sırasında EKOKAT PRIMER BBA homojen halde uygulanması için aralıklı olarak karıştırılır. Çökelme olmamasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ

15 kg plastik kova

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Güneşten ve dondan koruyunuz.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PRIMER BBA

Brüt Beton Astarı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ EK 1210.030.15

🔪 Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

