

EKOKAT GROUT - FLW

Жидкий Цементный Раствор



Описание

Жидкий цементный раствор состоит на основе цемента и содержит один компонент и армированное волокно. Является безусадочным и высокопрочным.

Технические Условия

Внешний Вид	Серого Цвета
Размер Частиц	<0.8 мм
Соотношение Смеси	5.0 – 6.0 л воды /25 кг
Расход	Для толщины 1мм 2.0 кг
Температура Нанесения	+5oC и +35oC
Период Применения	30 to 40 minutes
Полный Период Высыхания	28 days
Прочность На Сжатие	2 55 N/мм2
Токсичность	Не токсичен
Прочность Сцепления	>2.0 N/мм2
Прочность На Изгиб	> 7.0 N/мм2

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

Этот строительный раствор используется для закрепления стальных строений, сборных конструкций, при установке машин, основных розеток, штор, колонн и стальных колонн.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT GROUT - FLW

Жидкий Цементный Раствор

Преимущества

Подготавливается и наносится легко. Жидкий. Во время работы обеспечит удобство в применении. При вертикальном нанесении не скользит. Имеет высокую адгезию. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от перепадов температуры.

Инструкции По Использованию

Перед началом применения, поверхность должна быть очищена от инородных материалов, грязи, масла, ржавчины, которые могут предотвратить процесс сцепления. Поверхность, за несколько часов до осуществления процесса должна быть облита водой. Во время процесса на поверхности не должно быть ни капли воды. 25 килограммовый строительный раствор EKOKAT GROUT - FLW перемешивается с помощью смесителя низкой скорости (400-600 оборотов в минуту) с 5-6.0 л воды. Процесс перемешивания продолжается до получения однородной массы. После 5 минутного выжидания процесс перемешивания продолжается в течение 1 минуты. Приготовленный строительный раствор требуется использовать в течении 30 минут. Запрещено использовать строительный раствор, срок годности, которого истёк. Строительный раствор требуется использовать при указанной температуре. В том числе требуется держать вдали от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Приготовленный строительный раствор требуется налить одним разом. После завершения процесса, строительный раствор для предотвращения парообразования требуется хранить во влажных мешках и защищать в течении 24 и 48 часов с помощью специальных материалов.

Упаковка

25 килограммовые крафт-бумажные мешки.

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 6002.010.25

 СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

