

EKOKAT PERTHERM PLUS - IN

Теплая Штукатурка Для Внутреннего Фасада



ОПИСАНИЕ

Этот раствор, предоставляющий теплоизоляцию и звукоизоляцию во внутреннем фасаде, наносится с помощью машины или вручную. Также является строительным раствором, состоящий из цемента.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Цвет	Серый
Единица Пакетного Веса	500 ± 150 кг/м3
Прочность На Сжатие	CS1
Прочность На Сцепления	≥ 0,2 N/мм ²
Теплопроводность	T1
Поглощение Воды и Капиллярная Конденсация	W1
Паропроницаемость	≤ 15
Невоспламеняемость	A1
Процесс смешивания	5 минутное смешивание-2 минутное выжидание -2 минутное смешивание
Период Использования	макс. 1 час
Период Трудоспособности	20 минут
Период Высыхания	4-6 дней
Толщина Применения	15 мм - 20 мм
Время, Которое Должно Пройти	2-4 дня (время может быть удлинено в зависимости от погодных условий)

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PERTHERM PLUS - IN

Теплая Штукатурка Для Внутреннего Фасада

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Является грубой штукатуркой, которая используется для осуществления теплоизоляции и звукоизоляции внутреннего фасада.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции (T1)
- Невоспламеняемость класса A1
- Практическая и быстрая возможность применения.
- Подходит для ручных и машинных применений
- Лёгкий

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию, поверхность должна быть твердой и сухой. Перед нанесением продукции, все трещины на поверхности должны быть заполнены. Поверхность должна быть ровной. Блестящая поверхность, такая как открытая бетонная поверхность и поверхность с высокой водопроницаемостью, перед процессом в течение 24 часов должна быть загрунтована продукцией EKOKAT EKOASTAR и защищена от дождя, мороза и прямого солнечного света.

16 кг мешок с EKOKAT штукатуркой (для внутреннего фасада) требуется перемешать добавляя 12,5-13,5 литров воды в смеситель. Приготовленный раствор требуется наносить путём распыления. При ручном применении, раствор должен быть перемешан на маленькой скорости смесителя в течении определённого времени. Нанесение на поверхность осуществляется с помощью стального шпателя. Толщина одного слоя должна составлять от 15 мм до 20 мм. В зависимости от климатических условий, через день после осуществления процесса, поверхность утром и днём в течение 3 дней должна быть 2 раза увлажнена в тени

В раствор нельзя добавлять инородные тела. Каждый мешок должен быть использован полностью. Также требуется обратить внимание на указанное содержание воды. Этот раствор не должен быть смешан с продукцией, срок годности которой истёк. Штукатурная сетка должна быть использована в подвижных точках и в местах, где были соединены различные материалы. После всего процесса, все инструменты должны быть вымыты водой. Эти значения действительны для 20оС градусной температуры поверхности и окружающей среды. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5оС и выше 35оС градусов. Этот процесс не должен быть осуществлён при влажной и жаркой погоде. Также не должен быть применён на поверхности, которая в течение 24 часов была заморожена.

УПАКОВКА

В 16 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются на поддоне термоусадочном.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Для 1 см штукатурки 4 – 4,5 кг/м²

ИНСТРУМЕНТЫ

Штукатурная машина, смеситель низкой скорости, нивелирная рейка, стальной шпатель. .

ГРАНИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

На металлическую и деревянную поверхность не следует осуществлять прямое нанесение. Нельзя применять на поверхностях гипса. Также нельзя использовать на старых окрашенных поверхностях, готовых смешанных гипсах, облицовочной стороне фасада, нестабильных старых штукатурках, на поверхностях, повреждённых от влаги и на изоляционных поверхностях панели.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте. Защищать вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности 1 год, с даты производства при соответствующих условиях хранения. Дата и серия производства указана на упаковке

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

EKOKAT PERTHERM PLUS - IN

Теплая Штукатурка Для Внутреннего Фасада

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

S22: Не вдыхайте пыль

S26: В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S29: Не выливайте в канализацию.

S24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.

S37/39: Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и средства для защиты глаз / лица. S46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Показать упаковку или этикетку

Фразы Риска

R7/8: Раздражает кожу и систему органов дыхания.

R41: Риск серьезного повреждения глаз

R43: Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 3004.020.25

 СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

