

EKOKAT SELFLEVEL – M

Самовыравнивающиеся Смеси Для Пола

ОПИСАНИЕ

Эта самовыравнивающаяся смесь для пола, содержащая цемент и усиленные химические добавки, является высокопрочным и специальным минеральным наполнителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Внешний Вид	Серого Цвета
Пропорция Смешивания	7-7.5 л воды /25 кг.
Расход	1.75 кг/м ² (для толщины 1 мм)
Срок Годность Тары	20 минут
Первое Застывание	В течение 15-30 минут
Температура Нанесения	Между +5°C и +35°C
Время Ввода в Эксплуатацию	24 часа
Токсичность	Не токсичен
Прочность На Сжатие	25 N/мм ² (28дней)
Толщина Нанесения	3-10 мм
Смещение	> 0.5 мм

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта продукция используется до осуществления процесса приклеивания керамики, мрамора, натурального камня, паркета, ковра и ПВХ. Также вы с уверенностью можете использовать эту продукцию в индустриальной среде, больницах, магазинах, школах, отелях, складах и внутри любого помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лёгкое нанесение и использование. Является самовыравнивающийся смесью. Обеспечит соответствующее рабочее время. Не скользит при вертикальном нанесении. Имеет высокую адгезию. Устойчив к процессам таяния и замораживания.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

EKOKAT SELFLEVEL – M

Самовыравнивающиеся Смеси Для Пола

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом осуществления процесса, поверхность должна быть очищена от инородных материалов и немного увлажнена. Поверхность перед процессом должна быть облита водой. Во время процесса на поверхности не должно быть ни капли воды. 25 килограммовый строительный раствор EKOKAT SELFLEVEL-M перемешивается с помощью смесителя низкой скорости с 7-7.5 л воды. Процесс перемешивания продолжается до получения однородной массы. После 5 минутного выжидания процесс перемешивания продолжается в течение 1 минуты. В результате самовыравнивающаяся смесь для пола готова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для получения гладкой поверхности требуется осуществить непрерывное нанесение строительного раствора. Раствор должен быть подготовлен в зависимости от размера площади и разлит на площадь для получения целостности. Строительный раствор с помощью шпателя наносится на поверхность в требуемой толщине. Воздушные пузырьки образовавшиеся на поверхности, должны быть устранены с помощью валика. Процесс не следует осуществлять при температуре ниже +5°C градусов и при температуре выше +35°C градусов.

УПАКОВКА

25 килограммовые крафт-бумажные мешки

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

█ █ █ █ EK 9001.010.25

 белый
технический паспорт

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

