

ايكوكات اكسترا سيل دهان جدران خارجية سيليكوني



الوصف

دهان مائي ديكوري باهت سيليكوني عازل للماء للجدران الخارجية طبقة أخيرة بأساس مستحلب أكريليكي

الخصائص

يمتلك قدرة عالية على التغطية والالتصاق، عازل للماء بفضل ما يحتويه من سيليكون. يؤمن تنفس السطح، يعطي السطح مظهر باهت وديكوري. مقاوم للظروف الجوية وأشعة الشمس. لا يحتوي على السولفانت/المذيب. يمدد بالماء. مقاوم لتشكيل العفن والفطور. لا يضر بصحة الإنسان والبيئة بسبب كونه دهان مائي.

المواصفات الفنية

بأساس مستحلب أكريليكي

الطبيعة	أبيض، ألوان بطاقة ألوان إيكوكات
اللون	TS EN 1062 - 1
المعيار	G3 (باهت)
اللمعان	E3
سماعة الطبقة الفيلمية الجافة	S1 (ناعم)
حجم الحبيبات	V2 (وسط)
سرعة نقل بخار الماء	W3 (ضعيف)
سرعة نقل الماء	A0
تغطية الشقوق	C0
النفاذية لثاني أكسيد الكربون	بالماء
التمديد	0.12 - 0.1 لتر / متر مربع تبعا لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)
كمية الاستهلاك	6 ساعات من أجل دهن الطبقة الثانية
مدة الجفاف	24 ساعة
الجفاف الكامل	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
حرارة التطبيق	رول، فرشاة
أدوات التطبيق	

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الخارجية لكافة أنواع الأبنية فوق التليس الإسمنتي والببتون والألواح الإسمنتية وما شابه من الأسقف الفلزية المعدنية والدهان القديم.

اريخ 02.03.2017: مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات اكسترا سيل دهان جدران خارجية سيليكوني

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنح التصاق عالي للسطوح البيتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجليد. لا يتأثر بالاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتبقية والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوم لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام ايكوكات ربير - باست. يجب دهن السطح أولاً بأساس ايكوكات بريمر EXT. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار. يجب خلط الأساس جيداً قبل الاستخدام. يتم تمديد الأساس بنسبة 15 بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق على شكل طبقتين باستخدام فرشاة أو رول. يجب الانتظار لمدة 6 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التلييس. يجب أن لا تكون درجة حرارة الجو و السطح تحت +5 درجة مئوية. يجب عدم التطبيق في الجو الحار جداً أو تحت الشمس أو توقع الرياح القوية أو المطر. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل

العبوة

دلو بلاستيكي 2.5 لتر و 7.5 لتر و 15 لتر

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

التحذيرات

- S2 : احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين.
- S26 : اغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء وراجع الطبيب عند التماس بالعين.
- S28 : اغسل المنطقة المصابة فوراً بكمية كافية من الماء عند تماس المنتج بالجلد.
- S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.
- S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها

EC 202L.001.15

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

