

ايكوكات غرين نورم أ طلاء جدران خارجية حبيبات



الوصف

طلاء أساس مستحلب أكريليكي قادر على تغطية خطوط التلييس الأسمنتي بالنقوش والسماكة التي تشكلها على الجدران الداخلية والخارجية يستخدم الرول في طلائه ورسم نقوشه.

الخصائص

يغطي خطوط التلييس الأسمنتي بالسماكة والنقوش التي يشكلها. يتيح تنفس الأبنية بفضل نفاذيته للبخر. مقوى بمواد طرد الماء. يؤمن سيلان الماء دون الالتصاق بالسطح. لا يتأثر من الظروف الجوية القاسية ولا ينتفخ ولا يتشقق ولا يتغير لونه. لا يضر بصحة الإنسان و البيئة كونه طلاء مائي.

المواصفات الفنية

الطبيعة	بأساس مستحلب أكريليكي
اللون	أبيض، ألوان بطاقة ألوان ايكوكات
المعيار	TS EN 1062 - 1
سماكة الطبقة الفيلمية الجافة	E4
حجم الحبيبات	S3 (سميك)
سرعة نقل بخار الماء	V2 (وسط)
سرعة نقل الماء	W3 (ضعيف)
تغطية الشقوق	A0
النفاذية لثاني أكسيد الكربون	C0
التمديد	بالماء
كمية الاستهلاك	800 – 1000 غ / متر مربع تبعا لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)
مدة الجفاف	6 ساعات من أجل دهن الطبقة الثانية
الجفاف الكامل	24 ساعة
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
أدوات التطبيق	رول

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الخارجية لكافة أنواع الأبنية فوق التلييس الإسمنتي والببتون والألواح الإسمنتية وما شابه من الأسقف الفلزية المعدنية والدهان القديم.

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
تركيا Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات غرين نورم أ طلاء جدران خارجية حبيبات

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنح التصاق عالي للسطوح البيتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجليد. لا يتأثر باختلافات الحرارة.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتبقية والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوم لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام إيكوكات ريبير - باست. يجب دهن السطح أولاً بأساس إيكوكات بريمر سيل. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار. يجب خلط الأساس جيداً قبل الاستخدام. يطبق مباشرة بالبرول على شكل طبقة واحدة أو يمدد بنسبة 5 بالمائة بالماء على شكل طبقتين. يجب الانتظار لمدة 5 - 6 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التلييس. يجب أن لا تكون درجة حرارة الجو و السطح تحت +5 درجة مئوية. يجب عدم التطبيق في الجو الحار جداً أو تحت الشمس أو توقع الرياح القوية أو المطر. يجب ترطيب السطح قبل التطبيق في درجات الحرارة العالية. عند طلاء المساحات الكبيرة يجب استخدام أشرطة ورقية عند الاستراحات أو عدم التوقف عن العمل لكي لا يظهر فرق بين منطقة وأخرى في السطح. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 25 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

التحذيرات

- S2 : احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين.
- S26 : اغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء وراجع الطبيب عند التماس بالعين.
- S28 : اغسل المنطقة المصابة فوراً بكمية كافية من الماء عند تماس المنتج بالجلد.
- S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.
- S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها

EC 203K.001.25

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.

تركيا Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

