

ايكوكات كونكريت ADD-WP مادة لزيادة الالتصاق والكثافة ضد الماء في البيتون وطبقة التلييس



الوصف

مادة سائلة أساس اسمنتي تزيد من قوة الالتصاق والكثافة ضد الماء في البيتون وطبقة التلييس والروبة الإسمنتية .

مجالات الاستخدام

يستخدم لزيادة الكثافة ضد الماء في خزانات مياه الشرب وأحواض السباحة والسدود وبيتونات الأساس العازلة والجدران الاستنادية وقنوات المياه كما ويستخدم لزيادة قوة الالتصاق في التلييس الخشن والناعم وطبقة الترميم في الواجهات الخارجية والداخلية .

المزايا

يؤمن التصاق عالي وكثافة ضد الماء . يخفض الفصل . يقلل من شقوق الانكماش . يؤمن المقاومة لدورة التجمد والذوبان . يقلل من القنوات الشعرية في السطح التي يتسرب منها الماء . يؤمن أداء أفضل في البيتونات التي تكون نسبة الاسمنت فيها منخفضة .

المواصفات الفنية

المظهر	أبيض
الكثافة	1,10 كغم / لتر , معدل الحموضة PH 6 - 9
نسبة الخلط	20% + 5%
محتوى الكلور	> 0,1 % (EN 480-10)
كمية الاستهلاك	0,5 - 1,5 كغم (لكل 100 كغم مادة رابطة : اسمنت , سيليكيا ميكروية , رماد طيار , خبث)
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية . المدة تقصر في درجات الحرارة العالية وتطول في درجات الحرارة المنخفضة .	

تعليمات الاستخدام

يتم إضافة 50 - 70% من الماء الذي سيضاف إلى خلطة البيتون أو الطبقة ثم تضاف الكمية المتبقية من الماء بعد إذابة مادة ايكوكات كونكريت ADD-WP فيه . ينصح بإضافة 0,5 - 1,5 كغم من المادة لكل 100 كغم من الرابطة (الاسمنت , السيليكيا ميكروية , الرماد الطيار , الخبث) وذلك بحسب أداء البيتون المطلوب .

تحذير

* عند يكون هناك أكثر من مادة مطلوب إضافتها للبيتون يجب عدم خلطها مع بعضها بل يجب استخدامها مع الماء الذي سيضاف إلى البيتون

* يجب عدم إضافة المواد فوق الخلطة البيتونية الجافة

* يتم تحديد كمية الاستخدام بعد إجراء التجارب المخبرية اللازمة بحسب صنف وخواص البيتون .

العبوة

يبدون وزن 30 كغم - برميل وزن 220 كغم - حاوية وزن 1000 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

يجب تخزينه في عبوته الأصلية في جو درجة حرارة تتراوح بين 5+ و 30+ درجة مئوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والجليد . مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج .

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق . يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين . يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع . يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق . يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال .

للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان والسلامة

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه . تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها . تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها .

██████ EK 1120.020.30

أبيض

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

