

ايكوكات غراستون ADH طينة لاصقة للجرانيت والحجر الطبيعي



الوصف

طينة لاصقة للجرانيت والحجر الطبيعي بأساس إسمنتي مركب واحد قليلة السيولان أداء عالي وفترة عمل طويلة متوافقة مع المعيار TS EN 12004 C2TE
 C : أساس إسمنتي، 2 : أداء المعيار، T : قليل السيولان، E : مدة العمل طويلة

المواصفات الفنية

المظهر	لون رمادي
نسبة الخلط	6 - 7 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الانتظار قبل الاستخدام	30 دقيقة
مدة الجفاف	5 - 10 دقيقة
السمية	غير سامة
مقاومة اللصق	< 1 نيوتن / ملم مربع
السيولان	≥ 0.5 ملم
بعد التغطيس في الماء	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
بعد التقوية بالحرارة	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
المقاومة للحرارة	بين - 40 و + 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

المزايا

مقاومة للماء والجليد، تلتصق جيدا بأحرف السيراميك، لا تتشقق، لا تتسوخ ولا تتبقع، عقيمة، قابلة للتلوين، سهل التحضير والتطبيق. يتيح مدة عمل كافية. لا يسيل في التطبيقات الشاقولية، يتميز بخاصية لصق عالية

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 - 7 لتر ماء ببطء مع الخلط في خلاط بطيء الدوران (400 - 600 دورة / الدقيقة) حتى الحصول على مزيج متجانس ثم نترك الطينة لترتاح مدة 5 - 10 دقائق ثم نقوم بالخلط مرة أخرى قبيل التطبيق. يجب استخدام الطينة الجاهزة خلال ساعة واحدة. يجب تمشيط الطينة باستخدام مجرفة ذات مشط بقياس القطعة. يجب لصق السيراميك على الطينة الممشطة خلال 20 دقيقة. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالجفاف. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يتم ترويب فواصل السيراميك بعد 12 ساعة في الجدار و24 ساعة في الأرض.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
 تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
 info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات غراستون ADH طينة لاصقة للجرانيت والحجر الطبيعي

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
كل طبلية (110 × 110 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 1004.010.25 اللون الرمادي

████ EK 1004.020.25 أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

