

ايكوكات بلاستر رستو - H طينة ترميم بأساس كلسي بزلواني



الوصف

طينة ترميم بأساس كلسي بزلواني تحتوي على مواد خاصة تستخدم لتلييس وترميم الأبنية الأثرية.

المواصفات الفنية

المظهر	ملونة
نسبة الخلط	6,5 - 6 لتر ماء / 25 كغم مسحوق
كمية الاستهلاك	16 كغم / م (من أجل سماكة 1 ملم)
حرارة التطبيق	بين 5+ و 30+ درجة مئوية
مدة الاستخدام	30 دقيقة
مدة التجمد الكامل	7 أيام
حجم الحبيبات	0 - 2 ملم
السمية	ليست سامة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا. أما عند درجات الحرارة الأعلى من 25 مئوية فيجب ترطيب السطح.

مجالات الاستخدام

تستخدم في ترميم تلييس الأبنية الأثرية وترميم فواصل الطوب والأحجار الطبيعية وإصلاح تلييس الجدران الداخلية والخارجية.

المزايا

تعمل بنفس آلية عمل الطين التقليدي وهي المادة الأنسب لأعمال الترميم بفضل تركيبها الخاص. سهولة التحضير والتطبيق. لا تسيل في التطبيقات الشاقولية. تتميز بخاصية لصق عالية. قابلة للتلوين.

تعليمات الاستخدام

يجب أن تكون أسطح الأبنية الأثرية التي سيتم ترميمها وتلييسها متينة ونظيفة وخالية من الغبار. يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. يتم إضافة 6 - 6,5 لتر من الماء ببطء إلى 25 كغم من الطينة ويخلط المزيج في خلط بطيء الدوران (400 - 600 دورة / الدقيقة) حتى الحصول على مزيج متجانس ثم يترك المزيج للاستراحة 5 دقائق ثم يعاد الخلط قبل التطبيق. يتم تطبيق الطينة الناتجة باستخدام مجرفة بسماكة 1 - 2 سم. يجب الانتظار حتى يجف ماء الطينة ثم يتم رش الماء على الطينة باستخدام فرشاة تلييس وتعطى الشكل المطلوب باستخدام مجرفة معدنية أو خشبية. وبعد التطبيق في درجة الحرارة العالية وفي وجود الرياح وتحت أشعة الشمس المباشرة يجب تقسية السطح يومين على الأقل باستخدام شوال مبلل أو ماء، يجب حماية السطح من المطر والجديد.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم.
كل طبليية (106 × 106 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرتك.

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات بلاستر رستو - H طينة ترميم بأساس كلسي بزلواني

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طيليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

■ ■ ■ EK 7001.000.25

✍ خاص

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

