

ايوكات بلاستر ديكو - 1M
طينة تلييس ديكوري بأساس إسمنتى - نسيج ناعم



الوصف
طينة تلييس ديكوري للواجهات خارجية نسيج ناعم بأساس إسمنتى عاليه المقاومة تحتوي على شوائب خاصة ومقاومة بالالياف الميكروية والسيلikon

الخصائص
يتميز بفنونه عاليه لبخار الماء، يتيح تنفس الابنية، مقاوم للعوامل الخارجية بفضل الشوائب الخاصة الداخلة في تركيبه.
يتميز بخاصية الكتمانه ضد الماء، له مظهر طبيعي وديكورى جميل، سهل التطبيق، يمكن طلاء بهانات الواجهات الخارجية.

مجالات الاستخدام
يستخدم كطينة تلييس الطبقه الخارجيه فوق الطينة الإسمنتية العادي للابنية وفوق أنظمة العزل الحراري للواجهات الخارجية.

المزايا
سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يؤمن لاصقية عاليه على السطوح البيتونية والإسمنتية، مقاوم للماء والجليد، لا يتاثر بفرق درجات الحرارة

المواصفات الفنية
أساس إسمنتى

البنية

أبيض، رمادي

كمية الاستهلاك

2,5 كغم / متر مربع

مدة استراحة الطينة

5 دقائق

حجم الحبيبات

1,0 ملم

مدة الجفاف

2 ساعة

الجفاف التام

2 أيام

سماكه التطبيق

2 ملم

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

أدوات التطبيق

محرفه معدنيه، مجرفة بلاستيكية

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصير في الحرارات العليا وتطول في الحرارات الدنيا.

اریخ 02.03.2017: مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / Izmir
تركيا



طينة تلسيس ديكوري بأساس إسمنتني - نسيج ناعم 1M

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المنتفخة والأوساخ والزيوت وما شابه من المواد. يجب أن يكون السطح نظيفاً ومستوياً ومتناسقاً. لا بد من ترطيب السطح قبل التطبيق. يجب إشبع السطح بالماء عندما يكون هناك ريح أو حرارة عالية في الجو.

يتم إضافة 6 - 6.5 لتر من الماء للتنظيف وسطياً إلى 25 كغم من طينة التلسيس ويتم خلطها في خلاط بطيء الدوران حتى الحصول على مزيج منتجان. يجب ترك الطينة الناتجة تستريح 5 دقائق ثم يتم الخلط من جديد. يتم توزيع الطينة على السطح بشكل متساوي باستخدام مجرفة ستابلس بحيث يتم تغيير السماكة وفق أكبر حجم نفخ. يجب رسم دواز على السطح باستخدام مجرفة بلاستيكية. يتم رسم النقش دائماً عندما تكون الطينة طرية. لا يمكن ترك الطينة لتكون الطبقة الأخيرة بل يجب حتماً طلاءها. لا بد من الالتزام بنسبة الماء ومدة الاستراحة الموصى بها عند تجهيز الطينة. يجب تجنب التطبيق تحت أشعة الشمس المباشرة. يجب عدم خلط الطينة القديمة المتجردة بالطينة الجديدة التي يتم تحضيرها.

العبوة

أكياس ورقية مقواة باليولي إثيلين وزن 25 كغم.

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعوائتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث تتوضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقعية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المعرض للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند البتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمرارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود ل التاريخ تحريرها. تحفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EK 7004.010.25

اللون الرمادي

تاريخ 02.03.2017: مراجعة
: 00

CÜLLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / Izmir
تركيا

