

## ايكوكات بلاستر ديكو – 2M طينة تلييس ديكورية بأساس إسمنتي – نسيج متوسط الخشونة



### الوصف

طينة تلييس ديكورية للواجهات خارجية متوسطة الخشونة بأساس إسمنتي عالية المقاومة تحتوي على شوائب خاصة ومقواة بالألياف الميكروية والسيليكون.

### الخصائص

يتميز بنفوذية عالية لبخار الماء، يتيح تنفس الأبنية، مقاوم للعوامل الخارجية بفضل الشوائب الخاصة الداخلة في تركيبه. يتميز بخاصية الكثامة ضد الماء، له مظهر طبيعي وديكوري جميل، سهل التطبيق، يمكن طلاؤه بدهانات الواجهات الخارجية.

### مجالات الاستخدام

يستخدم كطينة تلييس الطبقة الخارجية فوق الطينة الإسمنتية العادية للأبنية وفوق أنظمة العزل الحراري للواجهات الخارجية.

### المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يؤمن لاصقية عالية على السطوح البيتونية والإسمنتية، مقاوم للماء والجليد، لا يتأثر بفرق درجات الحرارة

### المواصفات الفنية

أساس إسمنتي

البنية

اللون

أبيض، رمادي

كمية الاستهلاك

2,5 كغم / متر مربع

مدة استراحة الطينة

5 دقائق

حجم الحبيبات

2,0 ملم

مدة الجفاف

2 ساعة

الجفاف التام

2 - 3 أيام

سماعة التطبيق

2 ملم

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

أدوات التطبيق

مجرفة معدنية، مجرفة بلاستيكية

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ايكوكات بلاستر ديكو – 2M طينة تلييس ديكورية بأساس إسمنتي – نسيج متوسط الخشونة

### تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المنفخة والأوساخ والزيوت وما شابه من المواد. يجب أن يكون السطح نظيفا ومستويا ومتمينا. لا بد من ترطيب السطح قبل التطبيق. يجب إشباع السطح بالماء عندما يكون هناك رياح أو حرارة عالية في الجو.

يتم إضافة 6 – 6.5 لتر من الماء التنظيف وسطيا إلى 25 كغم من طينة التلييس ويتم خلطهما في خلط بطيء الدوران حتى نحصل على مزيج متجانس. يجب ترك الطينة الناتجة تستريح 5 دقائق ثم يتم الخلط من جديد. يتم توزيع الطينة على السطح بشكل متساوي باستخدام مجرفة ستانلس بحيث يتم تعبير السماكة وفق أكبر حجرة نقش. يجب رسم دوائر على السطح باستخدام مجرفة بلاستيكية. يتم رسم النقش دائما عندما تكون الطينة طرية. لا يمكن ترك الطينة لتكون الطبقة الأخيرة بل يجب حتما طلاءها. لا بد من الالتزام بنسبة الماء ومدة الاستراحة الموصى بها عند تجهيز الطينة. يجب تجنب التطبيق تحت أشعة الشمس المباشرة. يجب عدم خلط الطينة القديمة المتحجرة بالطينة الجديدة التي يتم تحضيرها.

### العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم.

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طيليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

██████ EK 7005.010.25

اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

