

## فلور - LT طينة خفيفة للتبليط



### الوصف

طينة خفيفة بأساس إسمنتي يحتوي على البراليت يؤمن عزل للحرارة والصوت قابل للتطبيق يدويا وآليا.

### المواصفات

رمادي

اللون

وزن الوحدة الجافة

500 ± 70 كغم / متر مكعب

مقاومة الضغط

C5 (TS EN 13813)

مقاومة الانحناء

F2 (TS EN 13813)

صنف مقاومة الحريق

A1

عملية الخلط

5 دقائق خلط - دقيقتين استراحة - دقيقتين خلط

مدة قابلية الاستخدام

2 ساعة

مدة قابلية العمل

20 دقيقة

مدة الجفاف

4 - 6 أيام

حرارة التطبيق

30 ملم - 70 ملم

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

мин. 2 дня (время может продлиться в зависимости от погодных условий)

مجالات الاستخدام

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## فلور – LT طينة خفيفة للتبليط

تستخدم من أجل الحصول على أرضية مستوية قبل فرش السيراميك أو البلاط أو اللامينيه في الأماكن التي يكون فيها حركة مرور خفيفة أو متوسطة للمشاة.

### المزايا

- عزل عالي للصوت والحرارة
- أخف من طينة الروبات التقليدية بمقدار 5 - 7 مرات
- تساعد في مقاومة الأبنية للزلازل بسبب خفة وزنها
- إمكانية تطبيق عملي وسهل
- قابلة للتطبيق أليا أو يدويا
- مقاومة للاحتراق ( A1 )

### شروط التطبيق

- الحرارة الوسطى ما بين 5+ و 35+ درجة مئوية
- تجنب التطبيق في درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية
- تجنب التطبيق تحت أشعة الشمس العالية والرياح القوية
- يجب عدم التطبيق في السطوح المتجمدة أو التي تذيب أو التي قد تتجمد خلال 24 ساعة القادمة.

### تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الغبار والزيت وأن يكون متيناً وجافاً. يجب تنظيف البقايا الموجودة على السطح في حال وجدت ( بيبتون، لواسق، دهان وما شابه )

يتم إضافة 10 - 12 لتر من الماء على 20 كغم من طينة التبليل العازل ويخلط المزيج في آلة التطبيق ويتم التطبيق عن طريق الرش. يجب أن يكون الخلط اليدوي لمدة مساوية للمدة المحددة في الخلط بخلط بطيء الدوران ويتم تسوية الصبة باستخدام مجرفة معدنية.

يجب سقاية السطح في الظل مرتين في اليوم صباحاً ومساءً لمدة ثلاثة أيام على الأقل اعتباراً من اليوم التالي للتطبيق تبعاً للظروف الجوية.

### تحذير

يجب عدم إضافة أية مادة داخل الطينة. يجب استخدام الكيس بالكامل كل مرة ويجب الالتزام بنسبة المادة المذكورة. يجب غسل كافة الأدوات بعد الانتهاء بالماء قبل أن تجف. الفترات المذكورة هي من أجل درجة حرارة جو وسط 20 مئوية، المدة تزداد عند ارتفاع الحرارة وتقل عند انخفاض الحرارة. يجب الالتزام بشروط التطبيق المبينة في النشرة الفنية وإلا قد يتأثر أداء المنتج بطريقة التطبيق أو شروط الوسط.

### العبوة

أكياس ورقية وزن 20 كغم على طبالي مغلقة بالشرنك

### الاستهلاك

5.5 - 6.5 كغم / متر مربع من أجل سماكة 1 سم

### أدوات التطبيق

آلة تطبيق الطينة، خلط بطيء الدوران، مسطرة، مجرفة معدنية

### سطوح التطبيق

بيبتون، بيبتون تسوية بأساس إسمنتي

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### حدود التطبيق

يجب عدم التطبيق المباشر على السطوح المعدنية أو الخشبية، لا تطبق على السطوح الجصية. يوصى بتطبيق طينة الروبة عالية المقاومة إيكوكات SP301 في الأماكن التي يتواجد فيها حركة مشاة وسيارات عالية. ويوصى باستخدام طينة التبليل العازلة إيكوكات SP201 في الأماكن التي تتعرض للمطر والظروف الجوية الخارجية مثل التراس والشرفات.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

S22 : لا تستنشق غبار المنتج.

S26 : اغسل المنطقة المصابة بالماء فوراً وراجع الطبيب في حال تماس المنتج بالعين.

S29 : لا تفرغ المنتج في قنوات الصرف الصحي.

S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين والجلد.

S37/39 : ارتدي قفازات ونظارات/ أقنعة واقية.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## فلور – LT طينة خفيفة للتبليط

S46 : راجع الطبيب فوراً في حال ابتلاع المنتج مع اصطحاب العبوة أو اللصاقة.

### عبارات الخطر

R7/8 : يخرش جهاز التنفس والجلد.

R41 : يتسبب في أضرار حقيقية في العين.

R43 : يتسبب بالحساسية عند تماسه بالعين.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

■ ■ ■ EK 9003.010.30

رما دي

اريخ : 02.03.2017  
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
تركبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

