

## ايكوكات كور – PRF مادة معالجة للبيتون بأساس بارافيني



### الوصف

مادة معالجة سائلة للبيتون بأساس مستحلب بارافيني سهلة التطبيق يمنع التبخر السريع للماء في البيتون

### مجالات الاستخدام

تستخدم في السطوح البيتونية الأفقية والשאوقلية في الساحات والمطارات والطرق والقنوات.

### المزايا

سهل التطبيق يقلل من شقوق الانكماش التي تظهر على السطح نتيجة الجفاف. يتميز بفعالية أعلى وتكلفة أقل من السقاية وطرق المعالجة الأخرى.

### المواصفات الفنية

سائل بلون رمادي

### المظهر

### كمية الاستهلاك

6 - 7 كغم / متر مربع

### حرارة التطبيق

### الجاهزية للاستخدام

بين 5+ و 35+ درجة مئوية  
24 ساعة للمشي فوقها، 48 ساعة للحركة المرورية الثقيلة

### السمية

### مقاومة الضغط

غير سامة

80 - 85 نيوتن / ملم مربع ( اليوم 28 )

### مقاومة التآكل

7.8 سم مربع / 50 سم مكعب ( بطريقة بوها )

### المظهر

سائل بلون رمادي

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.

### تعليمات الاستخدام

تطبق بعد تطبيق المقيس على السطح وعندما يتجمد السطح بالدرجة التي لا يتغير فيها شكله وبعد أن يتبخر ماء السطح وفور فك القوالب وقيل قص مناطق الالتحام. يجب رج المنتج قبل الاستخدام جيدا، يجب أن يكون البيتون قد جف بالقدر الكافي لكي لا يتضرر عندما يتم استخدام الفرشة أو الرول في التطبيق، أما عند التطبيق بالرش فيجب رش المنتج بشكل متساوي على شكل طبقة رقيقة على كامل السطح. يتم تطبيق الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى بست ساعات عندما يكون العمل في الخارج وفي حال وجود رياح لكي نضمن جفاف فعال. يجب حماية السطح من الظروف الجوية مثل المطر والتلج لمدة 2 - 3 ساعات عندما يكون التطبيق في الخارج. يجب تنظيف السطح من مادة المعالجة في التطبيقات التي تجرى فيما بعد على البيتون الجاف. يتم تنظيف مادة المعالجة باستخدام ماء ساخن وفرشة.

### العبوة

بيدون بلاستيكي وزن 30 كغم

برميل وزن 200 كغم

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل بيدونين فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها للمخثر للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

### المسؤولية

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



**ایکوکات کور – PRF**  
مادة معالجة للبيتون بأساس بارافيني

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

 EK 1040.020.30

أبيض 

اريخ 02.03.2017:مر اجعة  
:00

**ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.**  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

